

**EIGENSCHAPPEN**

- Constructieelijn onder de vorm van een mastiek
- Watergebaseerd
- Hoge eindsterkte
- Met vullende eigenschappen
- Onmiddellijke kleefkracht: bevestigen zonder nagel of schroef
- Oplosmiddelvrij
- Geurarm

TOEPASSINGEN

- Verlijmen en voegen van elementen in polystyreen of geëxpandeerd polyurethaan.
- Verlijmen op beton, metselwerk, pleister, hout, metaal, PVC...

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	Synthetische elastomeer emulsie in water
Dichtheid (g/ml)	1.65
Consistentie	Pasta
Temperatuurbestendigheid	-25°C - +70°C
Open tijd bij 23°C en 50% R.V.	13 - 18 minuten
VOC	< 50 g/l
Treksterkte hout/hout bij 20°C (kg/cm²)	45
Houdbaarheid van ongeopend product	15 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR

25 x koker 310ML/doos - 1200 stuks/pallet
Wit

VERWERKING**Vorbereiding**

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Indien nodig ontvetten met Parasilico Cleaner, MEK, brandalcohol, ethanol.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

Aanbrengen

- Aanbrengen in strengen of in blokjes op het materiaal of de ondergrond.
- Het te verlijmen materiaal samendrukken in de juiste positie.
- Herpositionering is mogelijk gedurende 30 minuten.
- Zware materialen van meer dan 8 kg/m³ moeten gedurende 8 tot 15 uren ondersteund worden

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- Een goede kleefkracht wordt bereikt na 1 uur, maar het is noodzakelijk 24 tot 48 uren te wachten alvorens het oppervlak aan trekkrachten te onderwerpen.

Reiniging

- Voor het uitharden zijn gereedschap, oppervlakken en niet-uitgeharde resten met water te reinigen.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

- Franse VOS-emissie klasse A+



Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.