

**EIGENSCHAPPEN**

- 1-component lijm
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Watergebaseerd
- Hecht krachtig en snel, ook aan ondoordringbare vloerbekledingen
- Bestand tegen afpelbelasting
- Onschadelijk voor de gezondheid van zowel gebruiker als eindgebruiker
- Niet ontvlambaar
- Oplosmiddelvrij

TOEPASSINGEN

- Voor zowel absorberende als niet-absorberende ondergronden.
- Verlijmen van horizontale flexibele vloerbekledingen.
- Verlijmen van LVT (luxury vinyl tiles) en VCT (halfharde vinyl vloertegels), homogene en heterogene PVC vloerbekledingen in banen, linoleum, tapijt, kurk.
- Verlijmen van ABS.
- Geschikt voor verlijming op vloeren met vloerverwarming.
- Uitsluitend geschikt voor binnentoepassingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	Acrylaatdispersie
Dichtheid (g/ml)	1.24
Consistentie	Pasta
Verwerkingstemperatuur	+15°C - +35°C
Beloopbaar na	24 h
Ingebruikname	Na 72 uur
Wachttijd	20 minuten
Open tijd bij 23°C en 50% R.V.	40 minuten
Houdbaarheid van ongeopend product	15 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR

emmer 14kg - 33 stuks/pallet
Wit

VERWERKING**Vorbereiding**

- De ondergrond moet permanent droog, zuiver en vrij van stof, verf, losse delen... zijn en moet druk- en vormvast zijn. Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende norm en technische voorschriften.
- I.f.v. de ondergrond, vloerbedekking en belasting een geschikte primer (DL Egaline Primer) en een egalisatielaag (DL Egaline) gebruiken, zeker bij niet-zuigende ondergrond. De egalisatielaag moet min 2 mm dik aangebracht worden. Goed laten uitdrogen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoef zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Aanbrengen

Op absorberende ondergronden: de halfnatte verlijmingsmethode

- De lijm gelijkmatig aanbrengen op de ondergrond met behulp van een geschikte lijmkam. Niet meer lijm uitstrijken dan binnen de open tijd (40 minuten) kan ingelegd worden.
- Leg de vloerbekleding na een korte wachttijd van 20 minuten. Is de lijmrijl oppervlakkig opgedroogd, dan is de tack nog zeer gering.
- Wrijf na het aanbrengen het volle vlak van de voerbekleding aan, om te zorgen dat de lijm aan de rugzijde goed wordt verdeeld en dat er geen lucht onder de vloerbedekking wordt ingesloten. Kopse kanten, oneffen naden en eventuele vervormingen in de vloerbedekking verzwaren of tegenwalsen.
- 20 minuten na het aanbrengen nogmaals de hele vloerbekleding aanwrijven, vooral bij de naden en de kanten.

Op niet-absorberende ondergronden: de contactverlijmingsmethode

- De vloerbedekking nat inleggen en aanwrijven.
- De vloerbedekking direct terugslaan en de rug van de vloerbedekking en de ondergrond laten afluchten tot na meer dan 20 minuten wanneer een vloeibare tack optreedt (vingertoptest).
- De vloerbedekking opnieuw inleggen, aanwalsen en aanwrijven.

Verbruik

Vloerbekleding met effen rug: +- 240 g/m², vertanding lijmkam A1

Vloerbekleding met oneffen rug: +- 285 g/m², vertanding lijmkam A2

Vloerbekleding met ruwe rug: +- 350 g/m², vertanding lijmkam B2

Reiniging

- Voor het uitharden zijn gereedschap, oppervlakken en niet-uitgeharde resten met water te reinigen.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet aanbrengen op ondergronden die niet beschermd zijn tegen eventueel opstijgend vocht
- Wachttijd en open tijd zijn afhankelijk van verschillende factoren. De tijden zijn korter bij hogere temperaturen, lagere vochtigheid. De tijden zijn langer bij lagere temperaturen, hogere vochtigheid en ondergronden met geringe zuiging

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

- GEV Emission Code EC1plus label: zeer lage emissie van VOS
- Franse VOS-emissie klasse A+



Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.