

**EIGENSCHAPPEN**

- PU-schuim, open cellen
- In lengten van 1 meter
- Traag herstellend: na compressie krijgt dit product zijn oorspronkelijke vorm terug
- Bij 10% comprimering ontstaat een goede geluidsafdichting
- Bij 30% comprimering ontstaat een water- en winddichte afsluiting
- Heeft een tweezijdige gladde huid
- Heeft een lange levensduur
- CFK-vrij
- Zeer goed bestand tegen veroudering
- Goed bestand tegen stroom, zuren, minerale olie, alcohol, logen, water en U.V.
- Matig bestand tegen geconcentreerde zuren en logen en benzine

TOEPASSINGEN

- Minder geschikt voor afdichtingen van bewegende kieren, maar voldoet uitstekend voor stationaire afdichtingen.
- Het is geschikt voor alle typen voegen en kan zowel op gladde als oneffen wanden gebruikt worden.
- Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Treksterkte (N/mm ²)	0.15 (DIN 53571)
% Rek bij breuk: DIN 53571	150
Drukvervormingsrest: DIN 53572 (%)	25 - 35
Waterdichtheid	10% (at 30% compression)
Shore 00 hardheid	20 - 40
Dichtheid: DIN 53420 (g/cm ³)	0.125
Drukvastheid	0 sec.: 20 - 35 K Pa 60 sec.: 10-20 K Pa (DIN 53577/ASTM 1667)
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K))	0.05
Wateropname	10 - 30%
Temperatuurbestendigheid	-30°C - +60°C
Dampdiffusiecoëfficiënt: ISO 15106 (μ)	45 (DIN 53429)
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden

VERPAKKING EN KLEUR

15 mm, lengte 1 m : zak 250m - 20 stuks/pallet
20 mm, lengte 1 m : zak 200m - 20 stuks/pallet
25 mm, lengte 1 m : zak 100m - 20 stuks/pallet
30 mm, lengte 1 m : zak 100m - 20 stuks/pallet
40 mm, lengte 1 m : zak 50m - 20 stuks/pallet
50 mm, lengte 1 m : zak 50m - 20 stuks/pallet

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.