

**EIGENSCHAPPEN**

- Plastisch blijvende voegkit op basis van lijnzaad en sojaolie. Vormt een beschermende plastische huid, hardt zeer langzaam tot de kern door.
- Zeer goede hechting zonder primer op zuivere en droge ondergronden
- Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis
- Met kunststofvezels verstevigd
- Geen vlekvorming op poreuze materialen
- Plastisch blijvende voegkit
- Bevat solventen

TOEPASSINGEN

- Afdichten van voegen tussen ramen en muren, deuren, vensterbanken, panelen...
- Afdichten van beglazingsvoegen bij enkel glas, zoals bij serres.
- Repareren van oude mastiek voegen.
- Bijzonder geschikt voor het afdichten van verwijderbare elementen.
- Enkel geschikt voor het afdichten van voegen met geringe beweging.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	Polybuteen
Dichtheid (g/ml)	1.8
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +35°C
Temperatuurbestendigheid	-20°C - +80°C
Uithardingssysteem	Oxidatieve droging
Velvorming bij 23°C en 50% R.V. (min.)	1,440
Houdbaarheid van ongeopend product	15 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR

25 x koker 310ML/doos - 1200 stuks/pallet
Cremewit, Grijs

VERWERKING**Voorbereiding**

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Indien nodig ontvetten met Parasilico Cleaner, MEK, brandalcohol, ethanol.
- Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

Aanbrengen

- Het product uit de koker of folieverpakking aanbrengen met een manueel of pneumatisch kitpistool.
- De afmeting en de vorm van de voeg is zeer belangrijk. Dunne voegen vermijden.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Voegafmetingen

- De maximale voegafmeting is 10 x 10 mm.

Afwerking

- Indien gewenst, gladstrijken voor de velvorming met afstrijkmiddel Perfect Joint Tooling Agent en/of met een afstrijkpalet Perfect Joint Tool.

Reiniging

- Gereedschappen reinigen met white spirit.

Overschilderbaar

- Overschilderbaar na uitharding met de meeste verven op water- en solventbasis. De uithardingstijd is afhankelijk van de voegafmetingen.
- Gezien de grote verscheidenheid in beschikbare verftypes is het aanbevolen om op voorhand de verdraagzaamheid tussen de kit/lijm en de verf te testen.
- Te snel overschilderen kan de verf doen barsten en/of de matheid verminderen. Ook kunnen er scheuren in de verf ontstaan doordat de verf minder flexibel is dan de kit.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor permanente onderdompeling.
- Niet geschikt voor gebruik op bitumineuze ondergronden.
- Niet geschikt voor gebruik op PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Niet geschikt voor dilatatievoegen (uitzettingsvoegen).
- Niet geschikt voor het afdichten van gelaagd glas en dubbel glas.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

- Franse VOS-emissie klasse A+



Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.