TECHNISCHE FICHE

PARACOL STRATI G

EIGENSCHAPPEN

- Hoge kleefkracht
- Met harsen van hoge kwaliteit en een speciaal mengsel van aromaatvrije oplosmiddelen
- Speciaal ontwikkeld voor het verticaal toepassen op werven
- Gemakkelijk toepasbaar zonder wegdruipen

TOEPASSINGEN

- Verlijmen van gestratificeerde en gelamineerde panelen, profielen in gummi en plastic, leder, hout, fineerwerk, spaanderplaten, kurk, fibro-cement, metalen, tussen elkaar en op elkaar.
- Ideaal voor verticale toepassingen.
- Uitsluitend geschikt voor binnentoepassingen.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Aard van het product	Polychloropreen met harsen van hoge kwaliteit en een speciaal mengsel van aromaatvrije oplosmiddelen
Dichtheid (g/ml)	0.88
Consistentie	Gel
Verwerkingstemperatuur	> +10°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C - +70°C
Houdbaarheid van ongeopend product	18 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +15°C-+25°C

VERPAKKING EN KLEUR
12 x blik 750ML/doos - 600 stuks/pallet Bruin
2 x emmer 5L/doos - 216 stuks/pallet Bruin

VERWERKING

Voorbereiding

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Indien nodig ontvetten met Parasilico Cleaner, MEK, isopropylalcohol, ethanol.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

Aanbrengen

- De lijm aanbrengen met een penseel of een getande spatel.
- Een gelijke laag uitsmeren op beide te verlijmen delen.
- De solventen laten verdampen (ongeveer 7 à 15 min, volgens temperatuur en ondergrond).
- De ingelijmde elementen mogen samengevoegd worden als de lijmfilm niet meer aan de vingers kleeft.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Laatste wijziging: 08-11-2026

- Let op: de kleefkracht is onmiddellijk en onomkeerbaar (na aandrukken is de verlijming niet meer corrigeerbaar).
- De kleefkracht wordt maximaal na 48 à 72 uren.

Verbruik

200 - 350 g/m²

Reiniging

- Niet-uitgehard product kan worden verwijderd met aceton.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor polystyreen (XPS, EPS).
- Niet geschikt voor gebruik op zacht pvc.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN EN KWALITEITSLABELS

- Franse VOS-emissie klasse A+

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Laatste wijziging: 08-11-2026