

**EIGENSCHAPPEN**

- 1-component witte houtlijm
- op basis van polyvinylacetaat
- Droogt transparant op
- Hoge waterbestendigheid (klasse D3 volgens de norm EN204)
- Uitzonderlijke kleefkracht op harde en zachte houtsoorten

**TOEPASSINGEN**

- Geschikt voor meest gebruikelijke houtsoorten, en in het bijzonder geschikt voor problematische houtsoorten zoals beuk, esdoorn en bamboe.
- Verlijmen van zgn. "bleeding wood" houtsoorten, mits het voldoen aan een aantal voorwaarden wegens het risico op uitbloeden van tannine en harsen.
- Verlijmen van alle houtsoorten en houtderivaten (fineer, spaanplaat, MDF...).
- Verlijmen van drevels, zwaluwstaarten, pen-gat verbindingen,...
- Aanbevolen voor het verlijmen van trappen, deuren en ramen die moeten voldoen aan klasse D3 volgens EN204.
- Voor binnentoepassingen met hoge relatieve vochtigheid waarbij de verlijmingen veelvuldig en kortstondig in contact komen met condens of aflopend water (zoals in badkamers)

**TECHNISCHE GEGEVENS**

|                                                                                                                |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aard van het product                                                                                           | Polyvinylacetaatdispersie                                                           |
| Dichtheid (g/ml)                                                                                               | 1.09                                                                                |
| Perstijd                                                                                                       | 10 - 20 minuten                                                                     |
| Verwerkingstemperatuur                                                                                         | > +5°C                                                                              |
| Temperatuurbestendigheid                                                                                       | -20°C - +70°C                                                                       |
| pH                                                                                                             | 3                                                                                   |
| Minimale temperatuur voor de filmvorming: DIN 53787                                                            | +/- 5°C                                                                             |
| Breukweerstand na 5 min. (N/mm <sup>2</sup> )                                                                  | 3.3                                                                                 |
| Breukweerstand na 15 min. (N/mm <sup>2</sup> )                                                                 | 6.2                                                                                 |
| Breukweerstand na 30 min. (N/mm <sup>2</sup> )                                                                 | 7.2                                                                                 |
| Breukweerstand D3 norm (N/mm <sup>2</sup> , na 7 dagen bij 23°C en 50% R.V.): DIN 53787                        | 15                                                                                  |
| Breukweerstand D3 norm (N/mm <sup>2</sup> , na 7d bij 23°C & 50% R.V. & 4d onderdompeling in water): DIN 53787 | 3                                                                                   |
| Viscositeit (mPa.s, Brookfield)                                                                                | 11                                                                                  |
| Houdbaarheid van ongeopend product                                                                             | 12 maanden                                                                          |
| Opslagcondities                                                                                                | Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden. |

**VERPAKKING EN KLEUR**

**12 x knijpfles 250GR/doos - 672 stuks/pallet**

Wit

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

# VERWERKING

## Vorbereiding

- Het is aangeraden om op elke ondergrond voorafgaande testen te doen.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.
- In geval van "bleeding wood": het hout opschuren vlak voor de verlijming en een hechtingstest uitvoeren.
- De te verlijmen delen moeten goed passend zijn, alsook stof en vetvrij zijn. Bij niet-passende delen is de afbindtijd langer en de verbindingsterkte lager. De voegen moeten zo kort mogelijk voor het lijmen worden bewerkt (bv. schaven).
- Het product goed omroeren.

## Aanbrengen

- Het product op één zijde of bij hoge eisen van waterbestendigheid, op beide zijden dun aanbrengen met een kwast, rol, spatel of fijngetande kam. Na het aanbrengen de lijm ongeveer 5 minuten laten drogen.
- De delen samenbrengen en vervolgens samendrukken gedurende 10-20 minuten (afhankelijk van de temperatuur en het soort materiaal). Bij "bleeding wood" de perstijd verhogen naar 20-30 minuten.
- Respecteer de open tijd en perstijd. De open tijd en perstijd hangen sterk af van de werkomstandigheden, zoals temperatuur, vochtigheid, materiaalsoort.

## Verbruik

150-200 g/m<sup>2</sup>

## VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

## AANDACHTSPUNTEN

- In sommige gevallen kan verkleuring op bepaalde houtsoorten optreden (beuk of kerselaar). Ook de invloed van ijzer kan verkleuringen veroorzaken (bv eik). Daarom is het steeds aangeraden vooraf een test uit te voeren.
- Het product niet verdunnen.

## TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

- Franse VOS-emissie klasse A+



Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.