

**EIGENSCHAPPEN**

- Hoogwaardige 2-componenten polyurethaanlijm
- Uitstekend standvermogen (lijmrollen blijven goed staan)
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Hoge eindsterkte
- Geschikt voor vloerverwarming
- Oplosmiddelvrij
- Lange verwerkingstijd
- Bevat geen water
- Epoxylvrij: bijzonder geschikt voor gebruikers die allergische verschijnselen vertonen bij gebruik van epoxy of epoxy-polyurethaan producten
- Geurarm

TOEPASSINGEN

- Verlijmen van massief parket, meerlaags parket, mozaïek parket en lamel op kant (industrieel parket).
- Uitsluitend geschikt voor binnentoepassingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	2 component PU
Dichtheid (g/ml)	1.73
Aantal componenten	2
Uithardingstijd	24 uur
Afschuifsterkte (N/mm ²)	> 3,5 (EN14293)
Mengverhouding	9:1
Verwerkingstemperatuur	+10°C - +35°C
Uithardingssysteem	Hardt uit door chemische reactie
Schuurbaar na	48 h
Beloopbaar na	24 h
Open tijd bij 23°C en 50% R.V.	60 - 70 minuten
Shore A hardheid: ISO 868	85
Viscositeit (mPa.s, Brookfield)	50,000
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR

emmer (9.9kg) + fles (1.1kg) 11kg - 55 stuks/pallet
Grijsbruin

VERWERKING**Vorbereiding**

- Het is aangeraden om op elke ondergrond voorafgaande testen te doen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.
- Onregelmatigheden zoals oude lijmresten mechanisch verwijderen.
- Gladde ondergronden bij voorkeur opruwen, om het contactoppervlak te verhogen.
- Niet-egale vloeren dienen voorzien te worden van een egalisatielaag zoals DL Egaline of DL Maxi Egaline.
- Eventuele scheurtjes of barsten moeten hersteld worden met synthetische mortel die verkregen kan worden door Hydroblocker 2K te mengen met kwartszand.
- Cementgebonden dekvloeren met hoog restvocht kunnen worden behandeld met Primer PU Turbo (max. 4% restvocht) of Hydroblocker 2K (max. 5% restvocht).
- Bestaande keramische, granieten, marmeren of soortgelijke vloeren moeten goed ontvet worden en daarna mechanisch krassen. In geval van opstijgend vocht moeten ze behandeld worden met een driecomponentenprimer Hydroblocker 3K.
- In ieder geval geen vochtscherm aanbrengen op dekvloeren met vloerverwarming, eventueel aanwezig restvocht zal door middel van inschakeling van het verwarmingssysteem verwijderd moeten worden, voorafgaand aan het plaatsen.
- Is de dekvloer in extreem slechte staat, moet ze verwijderd en vervangen worden.
- Meet het vochtgehalte van de ondergrond met een carbidmeter en vergelijk met de door de vloerfabrikant voorgeschreven maximale waarde. Dit is conform TV 272 van WTCB max. 2,5% voor cementdekvloer en 0,5% voor anhydriet; bij vloerverwarming 1,8% en 0,3%.
- Bij voorkeur het parket enkele dagen in de originele verpakking laten acclimatiseren in de betreffende ruimte.
- Controleer de vochtigheid van het hout voor plaatsing en vergelijk deze met de door de producent voorgeschreven waarde. Plaatsing wordt onder de 7% of boven de 11% houtvochtigheid sterk afgeraden.
- Voor het plaatsen op vloerverwarming moet deze minstens 48 uur uitgezet worden.
- De ondergrond moet permanent droog, zuiver en vrij van stof, verf, losse delen... zijn en moet druk- en vormvast zijn. Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende norm en technische voorschriften.
- Meng steeds de volledige verpakking, want een kleine afwijking in de mengverhouding kan de sterkte van de uitgeharde lijm sterk verminderen.
- Giet component B (flesje) in de emmer van component A. Meng de componenten m.b.v een elektrische mixer (boor) tot een homogene uniforme pasta is verkregen.

Primers

- Zeer absorberende ondergronden vooraf primeren met Primer WB of Primer PU Turbo.

Aanbrengen

- Het parket in de nog natte lijm schuiven en aankloppen met een rubber hamer. Het materiaal kan nu nog gecorrigeerd worden, daarna goed aandrukken.
- Respecteer steeds de open tijd van de lijm (60-70 minuten). Hoge temperaturen versnellen de uithardingstijd van het mengsel, lage temperaturen vertragen de uithardingstijd.
- Breng de lijm aan met een grofgetande lijmkam.

Verbruik

- 750 - 950 g/m² met vertanding B3: Geprefabriceerde parketsystemen/planken, lamparket, mozaïekparket
- 950 - 1300 g/m² met vertanding B11: Massief parket, geprefabriceerde latten / panelen, industrieel parket, spaanplaten en OSB

Voor verlijming van lange, brede planken en bij oneffen ondergronden kan het noodzakelijk zijn een grovere vertanding te gebruiken om holplekken in het lijmbed te voorkomen.

Reiniging

- Niet-uitgehard product kan worden verwijderd met aceton
- Na uitharding het product zoveel mogelijk mechanisch verwijderen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor gebruik op PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Vermijd contact met weekmakerhoudende materialen zoals bitumen, neopreen, EPDM, butyl... aangezien deze aanleiding kunnen geven tot hechtingsverlies of verkleuring.
- Niet geschikt voor sanitaire toepassingen (niet schimmelwerend).
- Niet geschikt voor buitengebruik.
- Niet geschikt voor gebruik op permanent vochtige ondergronden.
- Gezien de grote variëteit aan parketvloeren op de markt is het evident dat voor gebruik men er zich steeds van moet verzekeren dat het product wel degelijk geschikt is voor de welbepaalde toepassing met de specifieke gebruikte materialen.
- Respecteer steeds bij het mixen van de componenten de juiste verhouding (9/1). Een tekort aan B-component (verharder) leidt tot een niet volledige uitharding van de lijm. De lijm mag niet verdund worden.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

- Franse VOS-emissie klasse A+



Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.