



EIGENSCHAPPEN

- Universeel afdichtingsmiddel
- Gebruiksklaar
- Blijvend elastisch
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Uitstekende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen
- Goede hechting op EPDM*
- Uitstekende UV bestendigheid
- Geschikt voor droge en vochtige weersomstandigheden
- Kan aangebracht worden op droge en lichtvochtige ondergronden
- Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis
- Duurzaam, geen verduring (bros worden) zoals bij bitumen
- Onmiddellijk waterdicht
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en ftalaatvrij
- Bepleisterbaar en betegelbaar
- Geurarm
- Bevat solventen

TOEPASSINGEN

- Afdichten van scheuren en naden. Hoeken, naden en scheuren steeds verstevigen met Geotextile.
- Afwerken van oppervlakken behandeld met Parabond Flex Seal F.
- Geschikt voor permanente wateronderdompeling na volledige uitharding.
- Waterdicht maken van wanden en vloeren.
- Waterdicht maken van doucheruimtes.
- Repareren van dakgoten en afvoerbuizen.
- Beschermen van metaal tegen roest.
- Beschermen van houten constructies ondergronds.
- Afdichten van bloembakken en waterbakken.
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	MS polymeer
Dichtheid (g/ml)	1.38
Droogtijd (afhankelijk van laagdikte en atmosferische omstandigheden)	4 tot 6 uur
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +35°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C - +90°C
Uithardingsnelheid bij 23°C en 50% R.V. (mm, na 24u)	2
Bitumengehalte	0%
Siliconegehalte	0%
Velvorming bij 23°C en 50% R.V. (min.)	90
Temperatuur product bij aanbrengen	+15°C - +25°C
Shore A hardheid: ISO 868	44
Modulus bij breuk: ISO 37 (N/mm²)	1.1
% Rek bij breuk: ISO 8339	120
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.
-----------------	---

VERPAKKING EN KLEUR

12 x koker 290ML/doos - 1200 stuks/pallet
Grijs

VERWERKING

Vorbereiding

- Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk.
- Het is aangeraden om op elke ondergrond voorafgaande testen te doen.
- De ondergrond moet vast, vrij van losse delen, scherpe uitstekende delen, grindresten en stof zijn. Ondergronden zoals staal, glas, aluminium, zink en polyester vooraf goed ontvetten.
- Staand water, waterfilm of druppels verwijderen. Op een droog oppervlak verkrijgt men de beste hechting, de ondergrond hoeft echter niet volledig droog te zijn.
- Omwille van de grote verscheidenheid van EPDM, is het noodzakelijk vooraf compatibiliteitstesten uit te voeren. In geval van twijfel over niet vermelde ondergronden en toepassingen, altijd onze technische dienst raadplegen.

Aanbrengen

- Het product uit de koker of folieverpakking aanbrengen met een manueel of pneumatisch kitpistool.
- Aangewezen applicaties voor 1 mm laagdikte: Antisliplaag, anticorrosielaag, bescherming tegen houtrot. Aangewezen applicaties voor 2 mm laagdikte: Waterdichting, dakbescherming, scheuren.
- Bij scheuren, voegen en opstaande randen Geotextile aanbrengen in de eerste natte laag. Een 2e laag product op 1e natte laag aanbrengen tot de Geotextile helemaal bedekt is en aandrukken.
- Aanbrengen van het product uit de emmer met een plamuurmes of kwast en in de opening drukken en gladstrijken.

Afwerking

- Indien gewenst, gladstrijken voor de velvorming met afstrijkmiddel Perfect Joint Tooling Agent en/of met een afstrijkpalet Perfect Joint Tool
- Vermijd indringen van afstrijkmiddel tussen de voegflanken en kit i.v.m. mogelijke randonthechting.

Reiniging

- Eventueel langs randen vrijkomende lijm kan met een plamuurmes worden afgewerkt. Niet uitgeharde lijmresten zijn met Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner of Cleaning Wipes te verwijderen
- Na uitharding het product zoveel mogelijk mechanisch verwijderen.

Overschilderbaar

- Overschilderbaar na uitharding met de meeste verven op water- en solventbasis. De uithardingstijd is afhankelijk van de voegafmetingen.
- Na 48 uur moet het oppervlak eerst gereinigd worden vooraleer het kan worden overschilderd.
- Gezien de grote verscheidenheid in beschikbare verftypes is het aanbevolen om op voorhand de verdraagzaamheid tussen de kit/lijm en de verf te testen.
- Alkydverven hebben een verlengde droogtijd nodig.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor gebruik op bitumineuze ondergronden.
- Niet geschikt voor gebruik op PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Niet geschikt voor gebruik op natuursteen (kan vlekken veroorzaken).
- Niet geschikt voor beglazingsvoegen.
- Niet geschikt voor dilatatievoegen (uitzettingsvoegen).
- Niet geschikt voor (vis)vijvers en drinkwaterreservoirs.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.