



EIGENSCHAPPEN

- 1-component parketlijm
- Gebruiksklaar
- Uitstekend standvermogen (lijmrillen blijven goed staan)
- Blijvend elastisch
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Hoge eindsterkte
- Geschikt voor vloerverwarming
- Beter akoestisch comfort
- Oplosmiddel-, isocyanaat-, water- en ftalaatvrij
- EC1 Plus label: zeer lage emissie van VOS
- Geurarm

TOEPASSINGEN

- Voor zowel absorberende als niet-absorberende ondergronden.
- Verlijmen van ABS.
- Geschikt voor alle afmetingen lamelparket (meerlagig parket of samengesteld parket) dat voldoet aan de norm EN 13489, spaanplaten, OSB en multiplex.
- Geschikt voor anhydriet dekvloeren.
- Geschikt voor verlijming op vloeren met vloerverwarming.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	Hybride polymeer
Dichtheid (g/ml)	1.71
Aantal componenten	1
Afschuifsterkte (N/mm ²)	2
Temperatuurbestendigheid	-40°C - +90°C
Uithardingssysteem	Vernetting door luchtvochtigheid
Schuurbaar na	48 h
Beloopbaar na	24 h
Open tijd bij 23°C en 50% R.V.	30 minuten
Temperatuur product bij aanbrengen	+15°C - +35°C
Shore A hardheid: ISO 868	50
Drogestofgehalte	±100%
Houdbaarheid van ongeopend product	15 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR

emmer 15kg - 33 stuks/pallet

Beige

doos 22,5kg - 36 stuks/pallet

Beige

doos 2 x 7,5kgd - 40 stuks/pallet

Beige

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

VERWERKING

Voorbereiding

- Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk.
- Het is aangeraden om op elke ondergrond voorafgaande testen te doen.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.
- Onregelmatigheden zoals oude lijmresten mechanisch verwijderen.
- Gladde ondergronden bij voorkeur opruwen, om het contactoppervlak te verhogen.
- Niet-egale vloeren dienen voorzien te worden van een egalisatielaag zoals DL Egaline of DL Maxi Egaline.
- Eventuele scheurtjes of barsten moeten hersteld worden met synthetische mortel die verkregen kan worden door Hydroblocker 2K te mengen met kwartszand.
- Cementgebonden dekvloeren met hoog restvocht kunnen worden behandeld met Primer PU Turbo (max. 4% restvocht) of Hydroblocker 2K (max. 5% restvocht).
- Bestaande keramische, granieten, marmeren of soortgelijke vloeren moeten goed ontvet worden en daarna mechanisch krassen. In geval van opstijgend vocht moeten ze behandeld worden met een driecomponentenprimer Hydroblocker 3K.
- In ieder geval geen vochtscherm aanbrengen op dekvloeren met vloerverwarming, eventueel aanwezig restvocht zal door middel van inschakeling van het verwarmingssysteem verwijderd moeten worden, voorafgaand aan het plaatsen.
- Is de dekvloer in extreem slechte staat, moet ze verwijderd en vervangen worden.
- Meet het vochtgehalte van de ondergrond met een carbidmeter en vergelijk met de door de vloerfabrikant voorgeschreven maximale waarde. Dit is conform TV 272 van WTCB max. 2,5% voor cementdekvloer en 0,5% voor anhydriet; bij vloerverwarming 1,8% en 0,3%.
- Bij voorkeur het parket enkele dagen in de originele verpakking laten acclimatiseren in de betreffende ruimte.
- Voor het plaatsen op vloerverwarming moet deze minstens 48 uur uitgezet worden.
- De ondergrond moet permanent droog, zuiver en vrij van stof, verf, losse delen... zijn en moet druk- en vormvast zijn. Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende norm en technische voorschriften.
- Ondergronden die niet stevig of compact genoeg zijn, moeten verstevigd worden met Primer WB, Primer PU Turbo of Hydroblocker 2K.

Primers

- Zeer absorberende ondergronden vooraf primeren met Primer WB of Primer PU Turbo.

Aanbrengen

- Het product kan direct uit de verpakking op de voorbereide ondergrond worden aangebracht en met een grofgetande lijmkam openstrijken.
- Let op de open tijd van de lijm. Breng dus niet teveel lijm ineens aan.
- Het parket in de nog natte lijm schuiven en aankloppen met een rubber hamer. Het materiaal kan nu nog gecorrigeerd worden, daarna goed aandrukken.
- De afstand tussen de wand en het parket moet minstens 10-15 mm bedragen.
- Eventueel het parket verzwaren om een perfecte overdracht van de lijm mogelijk te maken. Parket zonder tand en groef met een cylinderwals aanwalsen.

Verbruik

- Onderstaande waarden gelden bij volvlakverlijming.
- 700 - 900 g/m² met lijmkam met vertanding B3
- 900 - 1200 g/m² met lijmkam met vertanding B11.
- Voor verlijming van lange, brede planken en bij oneffen ondergronden kan het noodzakelijk zijn een grovere vertanding te gebruiken om holplekken in het lijmbed te voorkomen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Reiniging

- Eventueel langs randen vrijkomende lijm kan met een plamuurmes worden afgewerkt. Niet uitgeharde lijmresten zijn met Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner of Cleaning Wipes te verwijderen
- Gereedschap, oppervlakken en productresten zijn voor uitharding met Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner of Cleaning Wipes te verwijderen. Uitgeharde resten kunnen verwijderd worden met Silicone Remover
- Na uitharding het product zoveel mogelijk mechanisch verwijderen.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor permanente onderdompeling.
- Niet geschikt voor gebruik op bitumineuze ondergronden.
- Niet geschikt voor gebruik op PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Vermijd contact met weekmakerhoudende materialen zoals bitumen, neopreen, EPDM, butyl... aangezien deze aanleiding kunnen geven tot hechtingsverlies of verkleuring.
- Niet geschikt voor buitengebruik.
- Gezien de grote variëteit aan parketvloeren op de markt is het evident dat voor gebruik men er zich steeds van moet verzekeren dat het product wel degelijk geschikt is voor de welbepaalde toepassing met de specifieke gebruikte materialen.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

- GEV Emission EC1plus label: zeer lage emissie van VOS
- Franse VOS-emissie klasse A+



Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.