

**EIGENSCHAPPEN**

- Soepele bitumineuze koudlijm
- Met kunststofvezels versterigd
- Egaliseert bij kleine oneffenheden

**TOEPASSINGEN**

- Verlijmen van bitumineuze afdichtingslaag zonder brandgevaar op diverse ondergronden zoals bitumineuze dakbedekking, beton, isolatie, metaal, etc.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Aard van het product               | Bitumen met vezelversterking, additieven en oplosmiddelen             |
| Dichtheid (g/ml)                   | 1.15  |
| Consistentie                       | Vloeibare pasta   |
| Viscositeit                        | 31.000 - 46.000 mPa.s (Haake 25°C)                                    |
| Uithardingstijd                    | 24 uur  |
| Verwerkingstemperatuur             | +5°C - +35°C  |
| Drogestofgehalte                   | ±80%  |
| Houdbaarheid van ongeopend product | 36 maanden  |
| Opslagcondities                    | Staan vervoeren en bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. |

**VERPAKKING EN KLEUR**

**blik 5kg - 120 stuks/pallet**  
Zwart

**VERWERKING****Vorbereiding**

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Het product goed omroeren.

**Primers**

- Op sterk absorberende of zeer stoffige ondergrond (beton, cementering, etc.) eerst een hechtlaag met Pararroof Quick Primer aanbrengen (droogtijd 30 min.).

**Aanbrengen**

- Aanbrengen in 1 laag.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- De dakrollen uitrollen en aandrukken in de lijm, met overlappingsen van 8 cm zonder lijm. Detailafwerking, opstaande randen en overlappen verlijmen met Pararook Super en afdichten met Pararook Super of Pararook Bitumen.
- Aanbrengen met een vloertrekker of kwast.
- De randen van de gelijmde dakrollen met gewicht belasten tijdens het drogen en tot een maand na applicatie voor een maximaal resultaat.

### **Verbruik**

1 - 1,5 kg/m<sup>2</sup> afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

### **Reiniging**

- Gereedschappen reinigen met white spirit.

### **VEILIGHEID**

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

### **AANDACHTSPUNTEN**

- Het gebruik van Pararook Cold Glue is beperkt tot een helling van <15% van het plat dak.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.