



EIGENSCHAPPEN

- Waterdichte coating
- Vormt een waterdicht membraan, bestand tegen positieve en negatieve waterdruk

TOEPASSINGEN

- Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
- Waterdicht maken aan buiten- en binnenzijde van funderingen, kelders, vijvers, waterreservoirs, bestaande uit poreuze minerale bouwmaterialen zoals cement en betonblokken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	Wit-cement
Consistentie	Vloeibare pasta
Droogtijd (afhankelijk van laagdikte en atmosferische omstandigheden)	24 uren
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +35°C
Houdbaarheid van ongeopend product	18 maanden
Opslagcondities	Staand vervoeren en bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C.

VERPAKKING EN KLEUR

vat 25kg - 22 stuks/pallet
Wit

VERWERKING

Vorbereiding

- Verwijder met een hogedrukreiniger, staalborstel, beitel... alle loszittende en vreemde bestanddelen die een goede hechting benadelen zoals oude cementlagen, verflagen, pleisterwerk, zouten, oliën, schimmels, etc.
- De voorbereide ondergrond grondig naspoelen met water, om alle loszittende resten en stof weg te nemen.
- Product verdunnen met zuiver leidingwater (1 deel water op 5 delen product) en omroeren tot klontervrije massa. De kelderkwast moet in schuine toestand net niet omvallen in de massa.
- Het verdunde mengsel 15 minuten laten rusten, daarna nogmaals stevig omroeren.
- De ondergrond steeds voorbevochtigen, maar druppelvorming vermijden.
- Niet meer product aanmaken dan in ±45 minuten kan worden aangebracht om te vermijden dat het product te droog wordt tijdens applicatie.

Aanbrengen

- Kruisgewijs aanbrengen met een kwast tot een laagdikte van 1 mm.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- Een tweede laag aanbrengen na volledige droging (± 24 uur) van de eerste laag. De ondergrond opnieuw lichtjes voorbevochtigen.

Verbruik

1,5 - 2 kg/m² per laag

Afwerking

- Bij een drinkwaterreservoir, zwembad of visvijver, moet de bekleding na verharding met een zoutoplossing (Pekel, 12,5% zouten in het water) gewassen worden.

Reiniging

- Voor het uitharden zijn gereedschap, oppervlakken en niet-uitgeharde resten met water te reinigen.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet gebruiken op metselwerk.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.