

**EIGENSCHAPPEN**

- Vloeibare metaalkleurige dakcoating
- Vormt een zonreflecterende en UV-bestendige afwerkingslaag op daken
- Goede thermische isolatie: zorgt voor lagere binnentemperatuur en lagere energiekosten

TOEPASSINGEN

- Dient als afwerkingslaag na het plaatsen van roofing of bovenop bestaande roofing na het aanbrengen van Pararooft Renovation.
- Voorkomen van vroegtijdige slijtage van het plat dak en het beletten van scheurtjes in de roofing.
- Beschermen van het plat dak tegen corrosie en mosvorming.
- Thermisch isoleren van het dak: lokalen onder het dak blijven koel in de zomer en warm in de winter.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|--|
| Aard van het product | Bitumen met aluminium pigmenten |
| Dichtheid (g/ml) | 0.93 |
| Consistentie | Vloeibare pasta |
| Viscositeit | 12 - 20 sec (Ford cup 4 mm, 25°C) |
| Droogtijd (afhankelijk van laagdikte en atmosferische omstandigheden) | 24 uren |
| Verwerkingstemperatuur | -5°C - +35°C |
| Drogestofgehalte | ±50% |
| Houdbaarheid van ongeopend product | 24 maanden |
| Opslagcondities | Staand vervoeren en bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. |

VERPAKKING EN KLEUR

vat 25l - 22 stuks/pallet

Metaalkleurig

2 x blik 5L/doos - 120 stuks/pallet

Metaalkleurig

VERWERKING**Vorbereiding**

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Door corrosie aangetaste metalen ontvetten en roest verwijderen. Is een dak in slechte staat of vertoont het reeds lekken dan eerst waterdichten met Pararooft Renovation.
- Het product goed omroeren.
- Groenaanslag verwijderen met een harde borstel.

Primers

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- Op sterk absorberende of zeer stoffige ondergrond (beton, cementering, etc.) eerst een hechtlaag met Pararoom Quick Primer aanbrengen (droogtijd 30 min.).

Aanbrengen

- Aanbrengen in 2 lagen voor maximale bescherming. De tweede laag pas aanbrengen na volledige droging van de eerste laag (na ±24 uur, afhankelijk van de temperatuur en weersomstandigheden).
- Het product blijven omroeren in de verpakking tijdens het gebruik.
- Aanbrengen met een kwast of roller.

Verbruik

0,125 - 0,167 l/m² per laag

Reiniging

- Gereedschappen reinigen met white spirit.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet aanbrengen bij te warme ondergronden.
- De aangebrachte lagen mogen niet nat worden tijdens droging om scheuren te voorkomen.
- De tweede laag pas aanbrengen na volledige uitharding van de eerste laag.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.