

**EIGENSCHAPPEN**

- Uitstekende UV bestendigheid
- Half vloeibare bitumineuze dakcoating
- Grote weerstand tegen veroudering en weersinvloeden
- Met kunststofvezels verstevigd
- Werkt levensduurverlengend
- Hoge weerstand tegen atmosferische belasting

TOEPASSINGEN

- Herstellen, voeden en zorgen voor het onderhoud van bestaande bitumineuze dakbedekkingen, vezelcementplaten en beton

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	Bitumen met vezelversterking, additieven en oplosmiddelen
Dichtheid (g/ml)	1.02
Consistentie	Vloeibare pasta
Viscositeit	7.500 - 11.500 mPa.s (Haake 25°C)
Droogtijd (afhankelijk van laagdikte en atmosferische omstandigheden)	24 uren
Verwerkingstemperatuur	-5°C - +35°C
Drogestofgehalte	±70%
Houdbaarheid van ongeopend product	36 maanden
Opslagcondities	Staand vervoeren en bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C.

VERPAKKING EN KLEUR**vat 25l - 22 stuks/pallet**

Zwart

blik 5l - 120 stuks/pallet

Zwart

VERWERKING**Voorbereiding**

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Door corrosie aangetaste metalen ontvetten en roest verwijderen. Is een dak in slechte staat of vertoont het reeds lekken dan eerst waterdichten met Pararof Renovation.
- Het product goed omroeren.
- Groenaanslag verwijderen met een harde borstel.
- Verouderingsverschijnselen van het dak behandelen: blazen openmaken en dichtkleven met Pararof Cold Glue. Scheuren dichtmaken met Pararof Bitumen of Pararof Super.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoef zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Primers

- Op sterk absorberende of zeer stoffige ondergrond (beton, cementering, etc.) eerst een hechtlaag met Pararof Quick Primer aanbrengen (droogtijd 30 min.).

Aanbrengen

- Aanbrengen in 2 lagen voor maximale bescherming. De tweede laag pas aanbrengen na volledige droging van de eerste laag (na ± 24 uur, afhankelijk van de temperatuur en weersomstandigheden).
- Aanbrengen met een kwast of roller.

Verbruik

0.4 l/m² per laag

Reiniging

- Gereedschappen reinigen met white spirit.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet aanbrengen bij te warme ondergronden.
- De aangebrachte lagen mogen niet nat worden tijdens droging om scheuren te voorkomen.
- Niet gebruiken voor daken onderhevig aan voetverkeer.
- De tweede laag pas aanbrengen na volledige uitharding van de eerste laag.
- Voor optimale en langdurige bescherming tegen verouderingsverschijnselen onder invloed van zonlicht kan er een afwerkingslaag op basis van Pararof Reflex aangebracht worden na volledige uitharding van de renovatie laag.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.