

**EIGENSCHAPPEN**

- 1-component lijf
- Speciaal 'dakpan' kleur
- Voldoet aan de norm NF P 85-611: verlijming van romeinse holle dakpannen

**TOEPASSINGEN**

- Afdichten van aansluitvoegen in bouw en constructie.
- Soepel verlijmen van holle dakpannen op elkaar, op houten latjes en cementvezelplaten. Onnodig om de holle dakpannen te spijkeren of vast te metselen.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

|                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aard van het product                                  | Elastomeren                                                                         |
| Dichtheid (g/ml)                                      | 1.35                                                                                |
| Verwerkingstemperatuur                                | +5°C - +40°C                                                                        |
| Temperatuurbestendigheid                              | -50°C - +100°C                                                                      |
| Uithardingssysteem                                    | Vernetting door luchtvochtigheid                                                    |
| Uithardingssnelheid bij 23°C en 50% R.V. (mm, na 24u) | 3                                                                                   |
| Velvorming bij 23°C en 50% R.V. (min.)                | 25                                                                                  |
| Shore A hardheid: ISO 868                             | 20                                                                                  |
| Elastisch herstelvermogen: ISO 7389                   | > 90                                                                                |
| Modulus bij 100% rek: ISO 8339 (N/mm <sup>2</sup> )   | 0.36                                                                                |
| % Rek bij breuk: ISO 8339                             | 260                                                                                 |
| Houdbaarheid van ongeopend product                    | 12 maanden                                                                          |
| Opslagcondities                                       | Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden. |

**VERPAKKING EN KLEUR**

**12 x koker 300ML/doos - 1200 stuks/pallet**  
Terracotta

**VERWERKING****Vorbereiding**

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Indien nodig ontvetten met Parasilico Cleaner, MEK, brandalcohol, ethanol.
- Het is aangeraden om op elke ondergrond voorafgaande testen te doen.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

## Primers

- Absorberende ondergronden: Silicone Primer Porous Surfaces (kleurloos, droogtijd ca. 60 min.).

## Aanbrengen

- Het product uit de koker of folieverpakking aanbrengen met een manueel of pneumatisch kitpistool.

## Reiniging

- Gereedschap, oppervlakken en productresten zijn voor uitharding met Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner of Cleaning Wipes te verwijderen. Uitgeharde resten kunnen verwijderd worden met Silicone Remover.

## Reparatiemogelijkheden

Daarvoor is hetzelfde materiaal aangewezen.

## VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

## TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

- CEBTP : Rapport n° B252.3.078/1 : proeven volgens NF P 85-611 mastics pour collage de tuiles canal



Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.