

**EIGENSCHAPPEN**

- Uitstekende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen
- Uitstekende UV bestendigheid
- Uitstekende flexibiliteit
- Grote weerstand tegen veroudering en weersinvloeden
- Goede weerstand tegen vochtigheid
- Met kunststofvezels verstevigd
- Koud verwerkbaar, zo uit de verpakking
- Thixotroop: kan niet druipen, vloeien of morsen en trekt geen draden
- Asbestvrij

TOEPASSINGEN

- Repareren van dakgoten en afvoerbuizen.
- Waterdicht afwerken van complexe dakdetails zoals koepels, opkanten, lichtstraten, schouwen, verluchtungsbuizen, dakgoten, etc.
- Afdichten van bitumineuze ondergronden, roofing, dakrollen, tegels, isolatieplaten, etc.
- Waterdicht afdichten van voegen, naden en dakrandafsluitingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	Bitumen, rubber, hars, polymeren, vezels
Dichtheid (g/ml)	1.33
Consistentie	Pasta
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +30°C
Temperatuurbestendigheid	-20°C - +80°C
Uithardingssysteem	Fysische droging
Vloei: ISO 7390	Nihil
Houdbaarheid van ongeopend product	36 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR

12 x koker 300ML/doos - 1200 stuks/pallet
Zwart

VERWERKING**Vorbereiding**

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.
- Het is aangeraden om op elke ondergrond voorafgaande testen te doen.
- De compatibiliteit van het product met polystyreen en andere isolatieplaten testen.

Primers

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- Op sterk absorberende of zeer stoffige ondergrond (beton, cementering, etc.) eerst een hechtlaag met Pararoom Quick Primer aanbrengen (droogtijd 30 min.).

Aanbrengen

- Aanbrengen met een manueel kitpistool of plamuurmes.
- De voeg niet thermisch, mechanisch of chemisch belasten vooraleer de uitharding volledig beëindigd is.

Reiniging

- Gereedschappen reinigen met white spirit
- Na uitharding het product zoveel mogelijk mechanisch verwijderen.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor gebruik op natuursteen (kan vlekken veroorzaken).
- Niet geschikt voor gebruik op EPDM.
- Niet geschikt voor gebruik op kunststoffen.
- Contact met minerale oliën verzacht het product.
- Niet geschikt voor gebruik op isolatieplaten die niet bestand zijn tegen solventen.
- Niet geschikt voor gebruik op weekmakerhoudende kunststoffen.
- De compatibiliteit van het product met polystyreen en andere isolatieplaten testen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.