TECHNISCHE FICHE

PARACOL STRATI F

EIGENSCHAPPEN

- Vloeibare lijm
- Hoge kleefkracht
- Met harsen van hoge kwaliteit en een speciaal mengsel van aromaatvrije oplosmiddelen

TOEPASSINGEN

- Verlijmen van gestratificeerde en gelamineerde panelen, profielen in gummi en plastic, leder, hout, fineerwerk, spaanderplaten, kurk, fibro-cement, metalen, tussen elkaar en op elkaar.
- Ideaal voor horizontale toepassingen.
- Uitsluitend geschikt voor binnentoepassingen.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Aard van het product	Polychloropreen met harsen van hoge kwaliteit en een speciaal mengsel van aromaatvrije oplosmiddelen
Dichtheid (g/ml)	0.9
Verwerkingstemperatuur	> +10°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C - +70°C
Houdbaarheid van ongeopend product	18 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR
2 x blik 5L/doos - 216 stuks/pallet Bruinbeige
12 x blik 750ML/doos - 600 stuks/pallet Bruinbeige

VERWERKING

Voorbereiding

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Indien nodig ontvetten met Parasilico Cleaner, MEK, isopropylalcohol, ethanol.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

Aanbrengen

- De lijm goed omroeren voor gebruik (verpakking max. 45 minuten openlaten).
- Daarna de vlakken bestrijken met behulp van een penseel of een spatel
- De lijm 15 à 30 minuten laten drogen (afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheid van het materiaal).
- De ingelijmde elementen mogen samengevoegd worden als de lijmfilm niet meer aan de vingers kleeft.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Laatste wijziging: 08-11-2026

- Daarna moeten de elementen hard samengedrukt worden over de hele oppervlakte.
- Na het aandrukken is de verlijming niet meer corrigeerbaar.

Reiniging

- Niet-uitgehard product kan worden verwijderd met aceton.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor gebruik op PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Niet geschikt voor polystyreen (XPS, EPS).
- Niet geschikt voor gebruik op zacht pvc.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN EN KWALITEITSLABELS

- Franse VOS-emissie klasse A+



Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Laatste wijziging: 08-11-2026