TECHNISCHE FICHE

PARACOL MONTAGEKIT NEOPRENE



EIGENSCHAPPEN

- 1-component lijm
- Onmiddellijke kleefkracht: bevestigen zonder spijker of schroef
- Kan ook worden toegepast op oneffen (tot 8 mm) oppervlakken
- Horizontaal en verticaal

TOEPASSINGEN

- Verlijming van houten en kunststof plinten, ornamenten, lijsten, kabelgoten, vensterbanken...
- Voor zowel absorberende als niet-absorberende ondergronden.
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Dichtheid (g/ml)	1.22
Consistentie	Pasta
Uithardingstijd	48 uur
Verwerkingstemperatuur	+10°C - +40°C
Temperatuurbestendigheid	-20°C - +100°C
Drogestofgehalte	60%
Treksterkte hout/hout bij 20°C (kg/cm²)	60
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR
25 x koker 310ML/doos - 1200 stuks/pallet Beige

VERWERKING

Voorbereiding

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Indien nodig ontvetten met Parasilico Cleaner, MEK, isopropylalcohol, ethanol.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

Aanbrengen

- Het product uit de koker of folieverpakking aanbrengen met een manueel of pneumatisch kitpistool.
- Aanbrengen in rillen van min. 5 mm en een maximale afstand van 10 cm tussen de parallelle lijnen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Laatste wijziging: 12-11-2026

- De transfermethode omvat het aanbrengen in de groeven, stevig aandrukken op het tegenoverliggende oppervlak, verwijderen, en enkele minuten wachten om de dampen te laten ontsnappen. Breng vervolgens opnieuw aan en oefen stevige druk uit.
- De oppervlakken meteen correct aanbrengen, want het verlijmen is ogenblikkelijk.
- Voor het verlijmen van zwaardere onderdelen wordt aanbevolen deze te ondersteunen tijdens het droogproces.

Verbruik

1 band van 5 mm breed = +/- 15 m per koker.
Plinten < 7 cm breed: 1 streep lijm.
Plinten > 7 cm breed: 2 strepen lijm.

Reiniging

- Met tolueen.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor permanente onderdompeling.
- Niet geschikt voor polystyreen (XPS, EPS).
- Niet geschikt voor gebruik op kunststoffen.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN EN KWALITEITSLABELS

- Franse VOS-emissie klasse A+



Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Laatste wijziging: 12-11-2026