

**EIGENSCHAPPEN**

- Lijmkit
- Gebruiksklaar
- Blijvend elastisch
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Kan aangebracht worden op droge en lichtvochtige ondergronden
- Zeer hoge aanvangshechting ('high tack')
- Hoge eindsterkte
- Hoge kleefkracht
- Oplosmiddel-, isocyaan-, water- en ftalaatvrij

TOEPASSINGEN

- Alle verticale volvlakverlijmingen zoals: Verlijmen van inox-panels in grootkeukens, verlijmen van wandtegels en lambrisering, Uitbekleden van liften met aluminium panelen, Verlijmen tegel op tegel en roestvrij staal...

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	Hybride polymeer
Dichtheid (g/ml)	1.69
Aantal componenten	1
Afschuifsterkte (N/mm ²)	1.40 (op beuk)
Temperatuur van de ondergrond	+15°C - +35°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +40°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C - +90°C
Uithardingssysteem	Vernetting door luchtvochtigheid
Uithardingssnelheid bij 23°C en 50% R.V. (mm, na 24u)	2
Velvorming bij 23°C en 50% R.V. (min.)	45
Temperatuur product bij aanbrengen	15°C
Shore A hardheid: ISO 868	50
Modulus bij breuk: ISO 8339 (N/mm ²)	1.1
% Rek bij breuk: ISO 8339	100
Drogestofgehalte	±100%
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR

emmer 5kg - 60 stuks/pallet

Wit

VERWERKING**Vorbereiding**

- Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Indien nodig ontvetten met Parasilico Cleaner, MEK, isopropylalcohol, ethanol.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.
- Het is aangeraden om op elke ondergrond voorafgaande testen te doen.
- Onregelmatigheden zoals oude lijmresten mechanisch verwijderen.

Aanbrengen

- Het product kan direct uit de verpakking op de voorbereide ondergrond worden aangebracht en met een grofgetande lijmkam openstrijken.
- Let op de open tijd van de lijm. Breng dus niet teveel lijm ineens aan.
- Het te verlijmen materiaal in de nog natte lijm aanbrengen. Nu kan het nog gecorrigeerd worden. Daarna aandrukken zodat een hechte volvlakverlijming ontstaat en/of aankloppen met een rubber hamer.

Verbruik

- 600-800 g/m² met vertanding B3
- 750-1000 g/m² met vertanding B6
- 950-1000 g/m² met vertanding B11

Reiniging

- Eventueel langs randen vrijkomende lijm kan met een plamuurmes worden verwijderd. Niet uitgeharde lijmresten zijn met Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner of Cleaning Wipes te verwijderen
- Na uitharding het product zoveel mogelijk mechanisch verwijderen.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor permanente onderdompeling.
- Niet geschikt voor gebruik op bitumineuze ondergronden.
- Niet geschikt voor gebruik op PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Vermijd contact met weekmakerhoudende materialen zoals bitumen, neopreen, EPDM, butyl... aangezien deze aanleiding kunnen geven tot hechtingsverlies of verkleuring.
- Niet geschikt voor buitengebruik.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN EN KWALITEITSLABELS

- Franse VOS-emissie klasse A+



Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.