

**EIGENSCHAPPEN**

- 1-component lijm
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Schuurbaar
- Hoge waterbestendigheid
- Met vullende eigenschappen
- Vormt een taai en hard eindproduct

TOEPASSINGEN

- Verlijmen van hoekverbindingen in aluminium ramen en deuren. Het product is zo geformuleerd dat het makkelijk kan ingespoten worden en tot in moeilijk bereikbare hoeken vloeit.
- Kan ook gebruikt worden als universele lijm voor metalen, PVC, hout, GRP...

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	Polyurethaan-prepolymeer
Dichtheid (g/ml)	1.55
Consistentie	Pasta
Verwerkingstemperatuur	+15°C - +25°C
Temperatuurbestendigheid	-30°C - +100°C
Uithardingssysteem	Reactie door vochtigheid
Drogestofgehalte	±100%
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR

25 x koker 310ML/doos - 1200 stuks/pallet
Beige

VERWERKING**Vorbereiding**

- De oppervlakken dienen vrij van stof en vet te zijn, indien nodig ontvetten. Een droge ondergrond is niet nodig. Vochtige ondergronden zorgen ervoor dat de lijm sneller reageert en dat de lijm meer uitzet.

Aanbrengen

- De lijm éézijdig aanbrengen of inspuiten.
- De materialen binnen de huidvormingstijd, 10 minuten, samenbrengen. Bij bevochtiging van de oppervlakken met water is dit 5 minuten.
- Om te vermijden dat de lijm uitzet tijdens het uitharden, moeten de te lijmen delen tegen elkaar gedrukt worden.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Reiniging

- Niet-uitgehard product kan worden verwijderd met aceton.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Schuimt licht bij uitharden.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN EN KWALITEITSLABELS

- Franse VOS-emissie klasse A+



Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.