

**EIGENSCHAPPEN**

- 1-component lijm
- Hoge waterbestendigheid
- Voldoet aan kwaliteitseis D4 van DIN/EN 204-D4
- Met vullende eigenschappen
- Hardt uit door reactie met de vochtigheid in het substraat
- Een gas komt vrij tijdens de uitharding en zorgt voor een lichte schuimvorming die door de persdruk wordt onderdrukt. De lijmvoeg wordt opgevuld en er kan geen water meer langs de naden doordringen. De lijmnaad mag niet meer dan 1 mm bedragen.
- Lijmnaad: de lijm bevat geen abrasieve vulstoffen zodat zagen en schaven niet extra onderhevig zijn aan slijtage
- Hoge waterbestendigheid (klasse D3 volgens de norm EN204)

TOEPASSINGEN

- Verlijmen van raamkozijnen, buitendeuren...
- Alle verlijmingen die een grote waterbestendigheid vereisen.
- Verlijmen van tropisch hout, sandwichpanelen, polyurethaanpanelen, multiplex, etc.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	Polyurethaan prepolymeer op basis van 4,4' diphenylmethaandi-isocyaanaat (MDI)
Dichtheid (g/ml)	1.15
Afschuifsterkte (N/mm ²)	12 (na 1 week op beuk)
Verwerkingstemperatuur	> +10°C
Temperatuurbestendigheid	-30°C - +100°C
Open tijd bij 23°C en 50% R.V.	90 minuten
Drogestofgehalte	±92%
Vochtbestendigheid	D4 (DIN 68602)
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR**blik 5kg - 108 stuks/pallet****12 x knijpfles 750GR/doos - 480 stuks/pallet****VERWERKING****Vorbereiding**

- De ondergrond moet vast, voldoende stevig en schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Indien nodig ontvetten met Parasilico Cleaner, MEK, brandalcohol, ethanol.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.
- Staand water, waterfilm of druppels verwijderen. Op een droog oppervlak verkrijgt men de beste hechting, de ondergrond hoeft echter niet volledig droog te zijn.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- Draag handschoenen en een veiligheidsbril.
- Draag handschoenen.

Aanbrengen

- Aanbrengen met een borstel of lijmkam.
- Afhankelijk of de te verlijmen oppervlakken veel of weinig absorberend zijn, op 1 of beide zijden lijm aanbrengen. De te verlijmen materialen onmiddellijk samenvoegen.
- De lijm niet te genereus aanbrengen (onder het persen of aandrukken kan lijm uit de naden komen).
- Pers de delen tesamen, maximaal een halfuur na het verlijmen. De perstijd hangt af van de temperatuur en de graad van vochtigheid: ongeveer 12 uur bij 18°C.

Verbruik

100 à 200 g/m² afhankelijk van de porositeit van de materialen.

Reiniging

- Niet-uitgehard product kan worden verwijderd met aceton.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

- Franse VOS-emissie klasse A+



Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.