

**EIGENSCHAPPEN**

- 1-component witte houtlijm
- Glashelder na uitharding
- Glashelder
- Hoge kleefkracht
- Hoge waterbestendigheid
- Verbetering van de warmte- en waterbestendigheid door het persen bij hogere temperaturen (bv +70°C)
- Voldoet aan kwaliteitseis D4 van DIN/EN 204-D4
- Voldoet aan kwaliteitseis EN14257 (Watt '91)
- Hoge waterbestendigheid (klasse D3 volgens de norm EN204)

TOEPASSINGEN

- Geschikt voor meest gebruikelijke houtsoorten, en in het bijzonder geschikt voor problematische houtsoorten zoals beuk, esdoorn en bamboe.
- Verlijmen van raamkozijnen, buitendeuren...
- Verlijmen van (tropisch) hout, papier, karton en andere poreuze materialen.
- Verlijmen van droog en vochtig hout (max 30%), rubber, schuimrubber, polystyreenschuim, PU schuim, beton, glaswol, cellenbeton, formica, baksteen, metalen, alle poreuze materialen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	PVA dispersie
Dichtheid (g/ml)	1.1
Aantal componenten	1
Persdruk	Spanningsvrije stukken: 0,1 - 0,5 N/mm ² Zacht hout: 0,1 - 0,3 N/mm ² Hard hout: 0,5 - 0,8 N/mm ²
Perstijd	Assembleerverlijming: 8 - 15 min Verlijmen van platen en blokken: 20 - 40 min Raamkozijnen, zacht hout: vanaf 15 min Raamkozijnen, hard hout: +/- 2 uur
Verwerkingstemperatuur	> +15°C
Temperatuurbestendigheid	-20°C - +70°C
pH	± 3
Open tijd bij 23°C en 50% R.V.	10 minuten
Temperatuur product bij aanbrengen	+18 - +20°C
Houdbaarheid van ongeopend product	6 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +10°C-+30°C.

VERPAKKING EN KLEUR**emmer 5kg - 60 stuks/pallet**

Transparant

12 x knijpfles 750GR/doos - 480 stuks/pallet

Transparant

VERWERKING

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Voorbereiding

- Het is aangeraden om op elke ondergrond voorafgaande testen te doen.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.
- De te verlijmen delen moeten goed passend zijn, alsook stof en vetvrij zijn. Bij niet-passende delen is de afbindtijd langer en de verbindingsterkte lager. De voegen moeten zo kort mogelijk voor het lijmen worden bewerkt (bv. schaven).
- Het product goed omroeren.

Aanbrengen

- Het product op één zijde of bij hoge eisen van waterbestendigheid, op beide zijden dun aanbrengen met een kwast, rol, spatel of fijngetande kam. Na het aanbrengen de lijm ongeveer 5 minuten laten drogen.
- De delen samenbrengen en vervolgens samendrukken gedurende 10-20 minuten (afhankelijk van de temperatuur en het soort materiaal). Bij "bleeding wood" de perstijd verhogen naar 20-30 minuten.
- De delen samenbrengen en vervolgens samendrukken tot voldoende aanvangshechting bereikt is.
- Respecteer de open tijd en perstijd. De open tijd en perstijd hangen sterk af van de werkomstandigheden, zoals temperatuur, vochtigheid, materiaalsoort.

Verbruik

150-180 g/m²

Reiniging

- Voor het uitharden zijn gereedschap, oppervlakken en niet-uitgeharde resten met water te reinigen.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- In sommige gevallen kan verkleuring op bepaalde houtsoorten optreden (beuk of kerselaar). Ook de invloed van ijzer kan verkleuringen veroorzaken (bv eik). Daarom is het steeds aangeraden vooraf een test uit te voeren.
- Het product niet verdunnen.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

- Franse VOS-emissie klasse A+



Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.