



EIGENSCHAPPEN

- Waterdichte coating
- Gebruiksklaar
- Blijvend elastisch
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Uitstekende UV bestendigheid
- Kan aangebracht worden op droge en lichtvochtige ondergronden
- Grote weerstand tegen veroudering en weersinvloeden
- Hoge viscositeit
- Geurarm
- Vormt een dampwerende en waterafstotende laag
- Oplosmiddelvrij

TOEPASSINGEN

- Ideaal voor verticale toepassingen.
- Waterdicht afwerken van complexe dakdetails zoals koepels, opkanten, lichtstraten, schouwen, verluchtingsbuizen, dakgoten, etc.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	MS polymeer
Dichtheid (g/ml)	1.4
Consistentie	Vloeibare pasta
Viscositeit	40.500 mPa.s
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +35°C
Uithardingsnelheid bij 23°C en 50% R.V. (mm, na 24u)	3 - 4
Velvorming bij 23°C en 50% R.V. (min.)	150
Temperatuur product bij aanbrengen	+5°C - +30°C
Shore A hardheid: ISO 868	30
Modulus bij 100% rek: ISO 37 (N/mm ²)	0.86
Treksterkte: ISO 37 (N/mm ²)	1.49
% Rek bij breuk: ISO 37	200
Drogestofgehalte	±98,5%
Brandreactieklasse EN13501-1	F
Dampdoorlaatbaarheid (EAD 030350-00-0402)	1.033
Waterdichtheid (EAD 030350-00-0402)	Conform
Windbelastingsweerstand (EAD 030350-00-0402)	>= 50 kPa
Gebruiksduur (EAD 030350-00-0402)	W2
Weerstand mechanische beschadiging (EAD 030350-00-0402)	P1
Dakhelling (EAD 030350-00-0402)	S1 tot S4
Klimaat zone (EAD 030350-00-0402)	M
Laagste oppervlaktetemperatuur (EAD 030350-00-0402)	TL3
Hoogste oppervlaktetemperatuur (EAD 030350-00-0402)	TH3
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Staand vervoeren en bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

VERPAKKING EN KLEUR

blik 5l - 120 stuks/pallet

Lichtgrijs

VERWERKING

Vorbereiding

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Staand water, waterfilm of druppels verwijderen. Op een droog oppervlak verkrijgt men de beste hechting, de ondergrond hoeft echter niet volledig droog te zijn.
- Groenaanslag verwijderen met een harde borstel.

Primers

- Op sterk absorberende of zeer stoffige ondergrond (beton, cementering, etc.) eerst een hechtlaag met Pararof Quick Primer aanbrengen (droogtijd 30 min.).

Aanbrengen

- Aanbrengen met een kwast.
- Bij scheuren, voegen en opstaande randen Geotextile aanbrengen in de eerste natte laag. Een 2e laag product op 1e natte laag aanbrengen tot de Geotextile helemaal bedekt is en aandrukken.

Verbruik

Eerste laag: 0,7 l/m²

Tweede laag (wet in wet): 0,5 l/m²

Reiniging

- Gereedschap, oppervlakken en productresten zijn voor uitharding met Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner of Cleaning Wipes te verwijderen. Uitgeharde resten kunnen verwijderd worden met Silicone Remover.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor permanente onderdompeling.
- Niet geschikt voor gebruik op PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Niet geschikt voor gebruik op polyacrylaat en polycarbonaat.
- Niet geschikt voor gebruik op natuursteen (kan vlekken veroorzaken).
- Niet verwerken bij gevaar voor regen en vorst.
- Niet geschikt voor dilatatievoegen (uitzettingsvoegen).
- Na opening maximaal 1 maand bruikbaar. Product mag niet gemengd worden met een gevormd vel.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.