

**WŁAŚCIWOŚCI**

- Wysoka odporność na starzenie
- Jednostronnie samoprzylepny
- Kompatybilny z silikonem, tiokolami i innymi masami szpachlowymi
- Odporność na słońce, wodę, chemikalia, mydło i detergenty
- Komórki zamknięte
- Bez ftalanów

APLIKACJE

- Przeznaczone do okien aluminiowych, PCV i drewnianych.

OKULAR

Pełna wytrzymałość końcowa (godziny)	0.033
Wytrzymałość na ściskanie: DIN 53577	30%: 0,05 N/mm ² 50%: 0,12 N/mm ² 70%: 0,25 N/mm ²
Przepuszczalność pary wodnej przy grubości 2 mm: DIN 53122 (na 24 godziny)	1.8 g/m ²
Wytrzymałość na rozdarcie: DIN 53575	Długość: 2,9 N/mm Poprzeczny: 2,0 N/mm
Wydłużenie przy zerwaniu: DIN 53571	Długość: 176% Poprzeczny: 168%
Pochłanianie wody	Na 7 dagen: 0,7%, na 28 dagen: 0,8% (DIN 53428)
Odporność na temperaturę	-80°C - +100°C
Termin przydatności do spożycia przed otwarciem	12 miesięcy

OPAKOWANIE I KOLOR

Szary
9 x 2 mm : 26 x rolka 5X 20M/skrzynka - 650 szt./paleta
9 x 3 mm : 20 x rolka 5X 20M/skrzynka - 500 szt./paleta
9 x 4 mm : 16 x rolka 5X 20M/skrzynka - 400 szt./paleta
9 x 5 mm : 22 x rolka 5X 10M/skrzynka - 550 szt./paleta
15 x 2 mm : 12 x rolka 5X 20M/skrzynka - 600 szt./paleta
15 x 3 mm : 12 x rolka 5X 20M/skrzynka - 300 szt./paleta
20 x 3 mm : 8 x rolka 5X 30M/skrzynka - 400 szt./paleta
30 x 5 mm : 32 x rolka 10M/skrzynka - 800 szt./paleta
40 x 3 mm : 4 x rolka 5X 30M/skrzynka - 120 szt./paleta

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.