



WŁAŚCIWOŚCI

- Gotowy do użycia
- Niepalny
- 1-składnikowy podkład adhezyjny i przeciwwilgociowy na bazie poliuretanu
- Wzmacnia sypkie i kruche, chłonne podłoża
- Umożliwia szybką dalszą pracę: parkiet można układać już po 1 godzinie.
- Nie zawiera lotnych związków organicznych
- Poprawia przyczepność kleju do parkietu na jastrychu
- Bezrozpuszczalnikowy

APLIKACJE

- Nadaje się jako podkład do klejenia na podłoża chłonne, takie jak posadzki cementowe, podłogi betonowe i suche posadzki anhydrytowe (<0,5% pozostała wilgotność).
- Nadaje się jako podkład do klejenia przy ogrzewaniu podłogowym, jeśli posadzka jest sucha.
- Może być używany jako syntetyczny zaprawa naprawcza do pęknięć i szczelin (≤ 20 mm) w wylewkach, jeśli jest wymieszany z drobnym, suchym piaskiem.
- Nadaje się jako bariera przeciwwilgociowa przy cementowych posadzkach wylewanych z pozostałą wilgotnością do 4% (mierzoną wilgotnościomierzem karbidowym).
- Nadaje się jako gruntowanie do łączenia do cementowych posadzek wylewanych (chape), które są pyliste i kruche.
- Nadaje się jako gruntowanie do przyklejania na płytki ceramiczne, pod warunkiem że są one odpowiednio odtłuszczone i zadrapano.
- Nadaje się jako gruntowanie przyczepnościowe i izolacja przeciwwilgociowa do zaprawy wyrównującej. Zaleca się piaskowanie primeru.

OKULAR

Gęstość (g/ml)	1.17
Konsystencja	Płynny
Temperatura obróbki	> +10°C
Pyłosuchy / (lekko) użytkowy	50 - 70 min
Układanie podłogi (godzina)	Min. 1 - max. 72
System utwardzania	Utwardza się pod wpływem wilgoci powietrza i wilgoci w podłożu
VOC	0 g/l
Lepkość (mPa.s, Brookfield)	220
Termin przydatności do spożycia przed otwarciem	12 miesięcy
Warunki przechowywania	Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +10°C do +25°C.

OPAKOWANIE I KOLOR

puszka 10l - 50 szt./paleta
Brązowy

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

- Podłoże musi być twarde, wystarczająco wytrzymałe i czyste, wolne od kurzu i tłuszczu.
- Zadzioreczki (do 5 mm) zamykać syntetyczną zaprawą z Primer PU Turbo i suchym drobnym piaskiem (proporcja 1:6). Aby poprawić przyczepność na pylistych powierzchniach, najpierw nałożyć Primer, a następnie na mokry Primer nałożyć zaprawę.
- Przy ogrzewaniu podłogowym wylewka musi być stała, zwarte, wystarczająco sucha i nie podatna na wnikanie wilgoci.

Stosować

Aby poprawić przyczepność kleju do parkietu

- Na jastrych nałożyć równomiernie 1 warstwę Primeru PU Turbo za pomocą wałka lub pędzla. Jastrych musi być wystarczająco nasycony.
- W przypadku szczególnie porowatych i chłonnych podłoży konieczne jest nałożenie 2. warstwy Primeru PU Turbo w odstępie co najmniej 1 godziny (w ciągu maksymalnie 24 godzin).
- Przy prawidłowym nałożeniu powstaje jednolita folia, która ułatwia przyczepność kleju do powierzchni jastrychu.
- Unikaj tworzenia luster poprzez nadmierne nakładanie gruntu. Jest to szkodliwe dla przyczepności.
- Po użyciu dobrze zamknąć puszkę. Nie wylewaj nadmiaru produktu z powrotem do puszkki.

Podczas stosowania jako bariera przeciwwilgociowa

- Równomiernie nanieść 2 warstwy Primeru PU Turbo za pomocą wałka lub pędzla w odstępie co najmniej 1 godziny (w ciągu maksymalnie 24 godzin).
- W przypadku podłoży zwartych i normalnie chłonnych wystarczy 1 warstwa Primeru PU Turbo, o ile cała powierzchnia zostanie równomiernie pokryta (niezabezpieczone miejsca mogą uniemożliwić prawidłowe działanie aplikacji!). W razie wątpliwości zaleca się nałożenie 2 warstw.
- Ściany wokół jastrychu należy również pokryć 1 warstwą Primeru PU Turbo do wysokości 5-6 cm.
- Po użyciu szczelnie zamknąć puszkę. Nie wylewać nadmiaru produktu z powrotem do puszkki.

Konsumpcja

- Zużycie jako primer penetrujący: $\pm 8 - 12 \text{ m}^2/\text{litr}$ (1 warstwa)
- Zużycie jako bariera przeciwwilgociowa: $\pm 5 - 8 \text{ m}^2/\text{litr}$ (2 warstwy)

Skończyć

- Do klejenia parkietu użyj 1-komponentowego kleju hybrydowego na bazie polimerów Parabond Parquet lub 2-komponentowego kleju Paracol Parquet 2C PU
- Parkiet należy przykleić w ciągu 24 godzin po nałożeniu ostatniej warstwy gruntującej. Jeśli to niemożliwe, posyp powierzchnię drobnym piaskiem podczas aplikacji gruntu. Usuń nadmiar piasku po utwardzeniu.

Czysty

- Po utwardzeniu produkt należy usunąć mechanicznie, jeśli to możliwe.

BEZPIECZEŃSTWO

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa na opakowaniu. Do użytku profesjonalnego wymagane jest obowiązkowe szkolenie PU od 24.08.2023. Więcej info:

www.dl-chem.com/pu_training

PUNKTY UWAGI

- Nie nadaje się do użytku na zewnątrz.
- Nie nadaje się jako bariera przeciwwilgociowa przy podnoszącej się wilgoci. W tym przypadku użyj Hydroblocker 3K.
- Nie stosować na niewystarczająco wyschniętej wylewce anhydrytowej ($> 0,5\%$ wilgoci, mierzonej karbometrem), aby uniknąć "gnicia" wylewki.

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

- Nie nadaje się do bezpośredniego stosowania klejów wodorozcieńczalnych, takich jak Paracol Universal Flooring. W takim przypadku nanieść produkt, przeszlifować, a następnie zastosować DL Egaline lub DL Maxi Egaline.
- Możliwe stosowanie w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym, ale nie należy go stosować jako hydroizolacji na niewystarczająco suche jastrychy lub w przypadku podciągania wód gruntowych.

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się do żądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.