


WŁAŚCIWOŚCI

- Taśma z pianki poliuretanowej
- Komórki otwarte
- Jednostronny klej

**APLIKACJE**

- Stosowany jako wypełniacz.

OKULAR

Pełna wytrzymałość końcowa (godziny)	0.03
Wytrzymałość na ściskanie: NFT 56110	25%: 3,5 kPa 40%: 4,0 kPa 50%: 4,5 kPa 65%: 7,0 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie: NFT 56108 (kPa)	120
% Maksymalne wydłużenie: NFT 56108	200
Wytrzymałość na rozdarcie: NFT 56109 (N/m)	700
Termin przydatności do spożycia przed otwarciem	12 miesięcy

OPAKOWANIE I KOLOR

Antracytowy szary

10 x 10 mm : 80 x rolka 10M/skrzynka - 2000 szt./paleta

15 x 15 mm : 35 x rolka 10M/skrzynka - 875 szt./paleta

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.