

**WŁAŚCIWOŚCI**

- Plastyczna, trwała masa uszczelniająca na bazie oleju lnianego i sojowego. Tworzy ochronną, plastyczną warstwę, twardnieje bardzo wolno aż do rdzenia.
- Bardzo dobra przyczepność bez podkładu na czystych i suchych powierzchniach
- Możliwość malowania większością farb na bazie wody i rozpuszczalników
- Wzmocniony włóknami syntetycznymi.
- Brak plam na materiałach porowatych

APLIKACJE

- Uszczelnianie szczelin między oknami a ścianami, drzwiami, parapetami, panelami...
- Uszczelnianie fug spoinowych w pojedynczych szybach, np. w szklarniach.
- Naprawa starych fug mastiksowych.
- Szczególnie nadaje się do uszczelniania elementów zdejmowanych.
- Nadaje się tylko do uszczelniania dylatacji o małej ruchomości.
- Gęstość pary wodnej między panelami sandwich w chłodniach

OKULAR

Rodzaj produktu	Polybuten
Gęstość (g/ml)	1.8
Temperatura obróbki	+5°C - +35°C
Odporność na temperaturę	-20°C - +80°C
System utwardzania	Suszenie oksydacyjne
Tworzenie się przy 23°C i 50% wilgotności względnej (min.)	1,440
Termin przydatności do spożycia przed otwarciem	15 miesięcy
Warunki przechowywania	Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego

OPAKOWANIE I KOLOR

25 x kartridż 310ML/skrzynka - 1200 szt./paleta
 Biały kremowy, Szary

INSTRUKCJA UŻYCIA**Przygotowanie**

- Ważna jest dobra wentylacja podczas aplikacji i utwardzania.
- Podłoże powinno być twarde, równomierne, suche, czyste, bez pyłu i tłuszczu.
- W razie potrzeby odtłuścić za pomocą Parasilico Cleaner, MEK, alkoholu, etanolu.
- Użytkownik powinien samodzielnie sprawdzić, czy produkt nadaje się do jego zastosowania. W razie potrzeby należy skonsultować się z naszym serwisem technicznym.

Stosować

- Nałożyć produkt z tubki lub opakowania foliowego za pomocą ręcznego lub pneumatycznego pistoletu do uszczelniania.

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

- Wymiary i kształt spoiny są bardzo ważne. Unikaj cienkich spoin.

Wspólne wymiary

- Maksymalne wymiary szczeliny to 10 x 10 mm.

Skończyć

- Wygładzanie w celu formowania warstwy za pomocą środka wygładzającego Perfect Joint Tooling Agent i/lub palety wygładzającej Perfect Joint Tool.

Czysty

- Czyścić narzędzia białym spirytem.

Farba

- Malowalny po utwardzeniu większości farb wodnych i rozpuszczalnikowych. Czas utwardzania zależy od wielkości spoin.
- Ze względu na dużą różnorodność dostępnych typów farb zaleca się wcześniejsze przetestowanie zgodności uszczelnacza/kleju z farbą.
- Zbyt szybkie malowanie może powodować pękanie i/lub zmniejszenie matowości farby. Mogą również pojawić się pęknięcia w farbie, ponieważ farba jest mniej elastyczna niż uszczelniacz.

BEZPIECZEŃSTWO

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa na opakowaniu.

PUNKTY UWAGI

- Nie nadaje się do stałego zanurzania
- Nie nadaje się do stosowania na podłożach bitumicznych.
- Nie nadaje się do stosowania na PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Nie nadaje się do dylatacji (złączy rozszerzalnych).
- Nie nadaje się do uszczelniania szkła warstwowego i szkła podwójnego.

APROBACJE TECHNICZNE I OZNACZENIA JAKOŚCI

- Francuska klasa emisji VOC A+



Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.