

**WŁAŚCIWOŚCI**

- Wysoka przyczepność.
- Z wysokiej jakości żywicami i specjalną mieszanką bezwonných rozpuszczalników.
- Specjalnie opracowany do pionowego stosowania na budowach.
- Łatwe nakładanie bez skapywania.

**APLIKACJE**

- Klejenie paneli warstwowych i laminowanych, profili gumowych i plastikowych, skóry, drewna, forniru, płyt wiórowych, korka, włóknocementu, metali, do siebie i na siebie.
- Idealny do zastosowań pionowych.
- Wyłącznie do zastosowań wewnętrznych.

**OKULAR**

Rodzaj produktu	Polichloropren z żywicami wysokiej jakości i specjalnym mieszaniną aromatycznych rozpuszczalników bez aromatów
Gęstość (g/ml)	0.88
Konsystencja	Gel
Temperatura obróbki	> +10°C
Odporność na temperaturę	-40°C - +70°C
Termin przydatności do spożycia przed otwarciem	18 miesięcy
Warunki przechowywania	Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +15°C do +25°C.

**OPAKOWANIE I KOLOR**

**12 x puszka 750ML/skrzynka - 600 szt./paleta**

Brązowy

**2 x wiadro 5L/skrzynka - 216 szt./paleta**

Brązowy

**INSTRUKCJA UŻYCIA****Przygotowanie**

- Podłoże powinno być twarde, równomierne, suche, czyste, bez pyłu i tłuszczu.
- W razie potrzeby odłuszczyć za pomocą Parasilico Cleaner, MEK, alkoholu, etanolu.
- Użytkownik powinien samodzielnie sprawdzić, czy produkt nadaje się do jego zastosowania. W razie potrzeby należy skonsultować się z naszym serwisem technicznym.

**Stosować**

- Nałożyć klej za pomocą pędzla lub szpatułki z ząbkami.
- Rozprowadzić równomierną warstwę na obu klejonych częściach.
- Pozostawić do odparowania rozpuszczalników (około 7 do 15 minut, w zależności od temperatury i podłoża).

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się do danego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

- Klejone elementy można połączyć, gdy warstwa kleju nie przywiera już do palców.
- Uwaga: siła klejenia jest natychmiastowa i nieodwracalna (po naciśnięciu, klejenie nie może być już poprawione).
- Siła klejenia osiąga maksimum po 48 do 72 godzinach.

### Konsumpcja

200 - 350 g/m<sup>2</sup>

### Czysty

- Nieutwardzony produkt można usunąć acetonem.

### BEZPIECZEŃSTWO

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa na opakowaniu.

### PUNKTY UWAGI

- Nie nadaje się do polistyrenu (XPS, EPS).
- Nie nadaje się do użycia na miękkim PVC.

### APROBACJE TECHNICZNE I OZNACZENIA JAKOŚCI

- Francuska klasa emisji VOC A+



Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się do żądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.