

**APLIKACJE**

- Odpowiedni do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
- Przykleja się bez gruntu do prawie wszystkich materiałów powszechnie stosowanych w budownictwie i przemyśle, takich jak aluminium, płytki glazurowane, poliester, ABS, polistyren, mosiądz, stal, stal nierdzewna, drewno obrabiane, twarde PCV, szkło itp.
- Drewniane i plastikowe listwy przypodłogowe, ozdoby, ramki, korytka kablowe, parapety, lustra, ramy okienne, progi,...
- Klejenie elementów wykończeniowych ścian i paneli sufitowych, paneli izolacyjnych (wełna mineralna, płyty z drewna cementowego, PUR, PIR, PS)

OKULAR

Rodzaj produktu	Polimer MS
Gęstość (g/ml)	1.64
Temperatura obróbki	+5°C - +40°C
Odporność na temperaturę	-40°C - +90°C
System utwardzania	Sieciowanie pod wpływem wilgotności powietrza
Szybkość utwardzania przy 23°C i 50% wilgotności względnej (mm, po 24 godzinach)	2.5 - 3
Tworzenie się przy 23°C i 50% wilgotności względnej (min.)	15
Twardość Shore A: ISO 868	65
Moduł przy zerwaniu: ISO 8339 (N/mm ²)	2
% Wydłużenie przy zerwaniu: ISO 8339	90
Zawartość suchej masy	±100%
Termin przydatności do spożycia przed otwarciem	12 miesięcy
Warunki przechowywania	Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego

OPAKOWANIE I KOLOR

12 x kartridż 290ML/skrzynka - 1200 szt./paleta

Biały, Czarny

INSTRUKCJA UŻYCIA**Przygotowanie**

- Podłoże musi być twarde, wystarczająco wytrzymałe i czyste, wolne od kurzu i tłuszczu.
- W razie potrzeby odłuszczyć materiały za pomocą uniwersalnego środka czyszczącego Super Cleaner, MEK, alkoholu pożarowego lub etanolu.

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

- Użytkownik powinien samodzielnie sprawdzić, czy produkt nadaje się do jego zastosowania. W razie potrzeby należy skonsultować się z naszym serwisem technicznym.
- Usuń stojącą wodę, film wodny lub krople. Najlepszą przyczepność uzyskuje się na suchej powierzchni, ale podłoże nie musi być całkowicie suche.

Stosować

- Nałóż produkt za pomocą dyszy w paskach lub punktach na podłoże lub element, który ma być klejony. Paski muszą być nanoszone w pionowych rzędach i równoległe do siebie, aby wilgoć mogła dotrzeć do kleju między paskami.
- Nałóż element do sklejania jak najszybciej (nie później niż w ciągu 10 minut) (w zależności od temperatury i wilgotności względnej). Materiał można teraz jeszcze korygować. Następnie mocno dociśnij lub lekko stuknij gumowym młotkiem.
- Zachowaj odstęp 3,2 mm między elementami do sklejania (za pomocą klocków dystansowych lub taśmy piankowej), aby klej mógł pochłaniać odkształcenia (szczególnie ważne w zastosowaniach zewnętrznych lub w warunkach wilgotnych).
- Jeśli warstwa kleju ma absorbować tylko niewielkie wzajemne deformacje między elementami konstrukcyjnymi, może wystarczyć cieńsza warstwa kleju (min. 1,5 mm) (np. w zastosowaniach wewnętrznych).
- Siła wewnętrzna jest bezpośrednio po nałożeniu taka, że możliwe jest klejenie bez zacisków lub tymczasowych podpór.

Farba

- Malowalny po utwardzeniu większości farb wodnych i rozpuszczalnikowych. Czas utwardzania zależy od wielkości spoin.
- Po upływie 48 godzin powierzchnię należy najpierw oczyścić przed ponownym malowaniem.
- Ze względu na dużą różnorodność dostępnych typów farb zaleca się wcześniejsze przetestowanie zgodności uszczelnacza/kleju z farbą.
- Farby alkidowe wymagają dłuższego czasu schnięcia.

BEZPIECZEŃSTWO

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa na opakowaniu.

PUNKTY UWAGI

- Nie nadaje się do stosowania na podłożach bitumicznych.
- Nie nadaje się do stosowania na PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Nie nadaje się do zastosowań sanitarnych (nie jest antypleśniowy).
- Nie nadaje się do klejenia muru do nośników elewacyjnych.

APROBACJE TECHNICZNE I OZNACZENIA JAKOŚCI

- Etykieta GEV Emission EC1plus: Bardzo niska emisja VOC
- Francuska klasa emisji VOC A+



Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się do żadanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.