

**WŁAŚCIWOŚCI**

- Neutralny jednoskładnikowy silikon
- Trwale elastyczny
- Bardzo dobra obrabialność
- Wysoka odporność na wysokie i niskie temperatury
- Odporny na pleśń
- Doskonała przyczepność do praktycznie wszystkich materiałów budowlanych
- Doskonała odporność na promieniowanie UV
- Spełnia wymagania kodeksu FDA 21 §177.2600 (e) dotyczące kontaktu z żywnością
- Szczególnie łatwa obróbka i wykończenie dzięki wysokiej lepkości i konsystencji
- Nie ciągnie nici
- Wysoka odporność na starzenie i czynniki atmosferyczne.
- Bez MEKO.

**APLIKACJE**

- Uszczelnianie szczelin w połączeniach w budownictwie i konstrukcji.
- Do użytku w aplikacjach sanitarnych: do uszczelniania w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki, kuchnie i chłodnie.

**OKULAR**

|                                                                                  |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj produktu                                                                  | Polisylksany                                                                                                                        |
| Gęstość (g/ml)                                                                   | 1.01                                                                                                                                |
| Konsystencja                                                                     | pasta                                                                                                                               |
| Temperatura obróbki                                                              | +5°C - +40°C                                                                                                                        |
| Odporność na temperaturę                                                         | -50°C - +150°C                                                                                                                      |
| System utwardzania                                                               | Sieciowanie pod wpływem wilgotności powietrza                                                                                       |
| Szybkość utwardzania przy 23°C i 50% wilgotności względnej (mm, po 24 godzinach) | 3                                                                                                                                   |
| Tworzenie się przy 23°C i 50% wilgotności względnej (min.)                       | 15                                                                                                                                  |
| Twardość Shore A: ISO 868                                                        | 16                                                                                                                                  |
| Elastyczna zdolność regeneracji: ISO 7389                                        | > 90%                                                                                                                               |
| Maksymalne dopuszczalne odkształcenie: ISO 11600                                 | 25%                                                                                                                                 |
| Moduł przy 100% rozciągnięciu: ISO 8339 (N/mm <sup>2</sup> )                     | 0.31                                                                                                                                |
| % Wydłużenie przy zerwaniu: ISO 8339                                             | 380                                                                                                                                 |
| Termin przydatności do spożycia przed otwarciem                                  | 15 miesięcy                                                                                                                         |
| Warunki przechowywania                                                           | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego |

**OPAKOWANIE I KOLOR****12 x kielbasa 400ML/skrzynka - 1200 szt./paleta**

RAL7016 Antracytowy szary, Szary przezroczysty

**20 x kielbasa 600ML/skrzynka - 900 szt./paleta**

Przezroczysty

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

## **12 x kartridż 300ML/skrzynka - 1200 szt./paleta**

Jasnoszary betonowy, Przezroczysty, Biały, RAL7035 Jasnoszary, Beż Bahama, Światło manhattan, Szary przezroczysty, RAL7004 Szary sygnałowy, RAL7023 Szary betonowy, RAL7016 Antracytowy szary, Czarny, Ciemny manhattan, RAL7037 Szary kurz

## **INSTRUKCJA UŻYCIA**

### **Przygotowanie**

- Ważna jest dobra wentylacja podczas aplikacji i utwardzania.
- Podłoże powinno być twarde, równomierne, suche, czyste, bez pyłu i tłuszczu.
- W razie potrzeby odtłuścić za pomocą Parasilico Cleaner, MEK, alkoholu, etanolu.
- Użytkownik powinien samodzielnie sprawdzić, czy produkt nadaje się do jego zastosowania. W razie potrzeby należy skonsultować się z naszym serwisem technicznym.

### **Elementarz**

- Powierzchnie absorpcyjne: Podkład silikonowy do powierzchni porowatych (bezbarwny, czas schnięcia ok. 60 minut).
- Powierzchnie nieabsorpcyjne: Podkład silikonowy do powierzchni nieporowatych (bezbarwny, czas schnięcia ok. 60 minut).
- Użycie podkładu może być konieczne na bardzo porowatych powierzchniach, przy trudnościach w przyklejaniu lub w wymagających warunkach użytkowania.

### **Stosować**

- Nałóż produkt z tubki lub opakowania foliowego za pomocą ręcznego lub pneumatycznego pistoletu do uszczelniania.
- Wymiary i kształt spoiny są bardzo ważne. Unikaj cienkich spoin.
- Nie obciążaj spoiny termicznie, mechanicznie ani chemicznie przed całkowitym zakończeniem utwardzania.

### **Wspólne wymiary**

- Odpowiednia szerokość spoiny: od 5 mm do 30 mm, Spoiny o szerokości do 10 mm: głębokość spoiny powinna być równa szerokości spoiny. Spoiny szersze niż 10 mm: głębokość spoiny = (szerokość spoiny / 3) + 6 mm.

### **Skończyć**

- Wygładzanie w celu formowania warstwy za pomocą środka wygładzającego Perfect Joint Tooling Agent i/lub palety wygładzającej Perfect Joint Tool
- Upewnij się, że środek wyrównujący nie dostanie się na podłoże przed nałożeniem silikonowego uszczelniacza. Silikon nie przylega do wilgotnej powierzchni.

### **Czysty**

- Narzędzia, powierzchnie i pozostałości produktu można usunąć przed utwardzeniem za pomocą Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner lub Cleaning Wipes. Utwardzone resztki można usunąć za pomocą Silicone Remover
- Po utwardzeniu produkt należy usunąć mechanicznie, jeśli to możliwe.

## **BEZPIECZEŃSTWO**

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa na opakowaniu.

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

## PUNKTY UWAGI

- Nie nadaje się do luster.
- Nie nadaje się do stosowania na podłożach bitumicznych.
- Nie nadaje się do stosowania na PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Nie nadaje się do stosowania na poliakrylanach i poliwęglanach.
- Nie nadaje się do stosowania na kamieniu naturalnym (może powodować plamy).
- Kolory mogą lekko żółknąć w całkowitej nieobecności światła UV lub w kontakcie z dymem lub detergentami.
- Nie nadaje się do malowania.
- Formuła sanitarna nie zastępuje czyszczenia fug. Silne zabrudzenia, na przykład resztki mydła w połączeniu z wilgocią, mogą stymulować rozwój pleśni.
- Nie nadaje się do spoin szklanych.
- Nie nadaje się do stosowania na uszczelkach obwodowych szyb izolacyjnych. Unikaj bezpośredniego kontaktu.
- Nie nadaje się do stosowania na foliach PVB w szkłe laminowanym. Unikaj bezpośredniego kontaktu.

## APROBACJE TECHNICZNE I OZNACZENIA JAKOŚCI

- Zgodność z CE EN 15651-1: F EXT-INT 25 LM
- Zgodność z CE EN 15651-3: S XS1
- Francuska klasa emisji VOC A+
- Zgodny z FDA code 21 §177.2600 (e) (lanesco)



Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się do żadanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.