



### WŁAŚCIWOŚCI

- Wysokiej jakości neutralny jednoskładnikowy silikon sieciujący na bazie alkoksy
- Trwale elastyczny
- Bardzo dobra obrabialność
- Wysoka odporność na wysokie i niskie temperatury
- Kompatybilny z kamieniem naturalnym
- Doskonała przyczepność do praktycznie wszystkich materiałów budowlanych
- Doskonała odporność na promieniowanie UV
- Specjalnie opracowany dla jak najlepszej malowniczości z farbami do drewna spełniającymi przepisy VOS 2010
- Wysoka odporność na starzenie i czynniki atmosferyczne.
- Nie zawiera lotnych związków organicznych

### APLIKACJE

- Uszczelnianie szczelin rozszerzalnych i łączeniowych w elewacjach, ścianach wewnętrznych, między obramowaniem a ścianą...
- Nadaje się do uszczelniania górnych i dolnych części w systemach przeszkleń zgodnie z holenderskimi wytycznymi montażowymi NPR 3577.
- Odpowiedni do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
- Szczeliny rozszerzające się w ścianach, szklanych powierzchniach, ścianach działowych.

### OKULAR

|                                                                                  |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj produktu                                                                  | Polisyloksany                                                                                                                       |
| Gęstość (g/ml)                                                                   | 1.22                                                                                                                                |
| Konsystencja                                                                     | pasta                                                                                                                               |
| Temperatura obróbki                                                              | +5°C - +40°C                                                                                                                        |
| Odporność na temperaturę                                                         | -50°C - +150°C                                                                                                                      |
| System utwardzania                                                               | Sieciowanie pod wpływem wilgotności powietrza                                                                                       |
| Szybkość utwardzania przy 23°C i 50% wilgotności względnej (mm, po 24 godzinach) | 2                                                                                                                                   |
| Tworzenie się przy 23°C i 50% wilgotności względnej (min.)                       | 15                                                                                                                                  |
| Twardość Shore A: ISO 868                                                        | 26                                                                                                                                  |
| Elastyczna zdolność regeneracji: ISO 7389                                        | > 90%                                                                                                                               |
| Maksymalne dopuszczalne odkształcenie: ISO 11600                                 | 20%                                                                                                                                 |
| Moduł przy 100% rozciągnięciu: ISO 8339 (N/mm <sup>2</sup> )                     | 0.5                                                                                                                                 |
| % Wydłużenie przy zerwaniu: ISO 8339                                             | 150                                                                                                                                 |
| Termin przydatności do spożycia przed otwarciem                                  | 12 miesięcy                                                                                                                         |
| Warunki przechowywania                                                           | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego |

### OPAKOWANIE I KOLOR

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

**25 x kartridż 300ML/skrzynka - 1200 szt./paleta**

RAL9016 Biały ruchu drogowego, RAL9010 Czysty biały, RAL8007 Brąz jeleni, RAL8016 Mahoniowy brąz, RAL7004 Szary sygnałowy, RAL9011 Czarny grafitowy

**20 x kielbasa 600ML/skrzynka - 900 szt./paleta**

RAL9010 Czysty biały

## INSTRUKCJA UŻYCIA

### Przygotowanie

- Ważna jest dobra wentylacja podczas aplikacji i utwardzania.
- Podłoże powinno być twarde, równomierne, suche, czyste, bez pyłu i tłuszczu.
- W razie potrzeby odtłuścić za pomocą Parasilico Cleaner, MEK, alkoholu, etanolu.
- Użytkownik powinien samodzielnie sprawdzić, czy produkt nadaje się do jego zastosowania. W razie potrzeby należy skonsultować się z naszym serwisem technicznym.

### Elementarz

- Powierzchnie absorpcyjne: Podkład silikonowy do powierzchni porowatych (bezbarwny, czas schnięcia ok. 60 minut).
- Powierzchnie nieabsorpcyjne: Podkład silikonowy do powierzchni nieporowatych (bezbarwny, czas schnięcia ok. 60 minut).
- Użycie podkładu może być konieczne na bardzo porowatych powierzchniach, przy trudnościach w przyklejaniu lub w wymagających warunkach użytkowania.

### Stosować

- Nałóż produkt z tubki lub opakowania foliowego za pomocą ręcznego lub pneumatycznego pistoletu do uszczelniania.
- Wymiary i kształt spoiny są bardzo ważne. Unikaj cienkich spoin.
- Nie obciążaj spoiny termicznie, mechanicznie ani chemicznie przed całkowitym zakończeniem utwardzania.

### Wspólne wymiary

- Do aplikacji uszczelniania: uszczelnienie górne do szyb zgodnie z normą NPR 3577: szerokość szczeliny minimum 4 mm, głębokość szczeliny minimum 6 mm
- Odpowiednia szerokość spoin dylatacyjnych: od 5 mm do 30 mm, W przypadku spoin o szerokości do 10 mm głębokość spoiny powinna być równa jej szerokości, W przypadku spoin szerszych niż 10 mm:  $\text{głębokość spoiny} = (\text{szerokość spoiny} / 3) + 6 \text{ mm}$

### Skończyć

- Wygładzanie w celu formowania warstwy za pomocą środka wygładzającego Perfect Joint Tooling Agent i/lub palety wygładzającej Perfect Joint Tool
- Upewnij się, że środek wyrównujący nie dostanie się na podłoże przed nałożeniem silikonowego uszczelniacza. Silikon nie przylega do wilgotnej powierzchni.

### Czysty

- Narzędzia, powierzchnie i pozostałości produktu można usunąć przed utwardzeniem za pomocą Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner lub Cleaning Wipes. Utwardzone resztki można usunąć za pomocą Silicone Remover
- Po utwardzeniu produkt należy usunąć mechanicznie, jeśli to możliwe.

### Naprawa

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Do tego wskazany jest ten sam materiał.

## Farba

- Ze względu na dużą różnorodność dostępnych typów farb zaleca się wcześniejsze przetestowanie zgodności uszczelnacza/kleju z farbą.
- Malowanie możliwe jest tylko po całkowitym utwardzeniu. Przed malowaniem lekko zmatowić fugę papierem ściernym i odtłuścić za pomocą Parasilico Cleaner.
- Nie nadaje się do malowania farbami elewacyjnymi i ściennymi na bazie wody.
- Ograniczona możliwość malowania farbami syntetycznymi i wodorozcieńczalnymi do drewna po całkowitym utwardzeniu.
- Czas schnięcia może być uzależniony od składu farby. Optymalna przyczepność jest osiągnięta po kilku tygodniach. Podczas konserwacji nie używaj ostrych przedmiotów.
- Statyczne spoiny można malować na całej grubości. W przypadku spoin ruchomych zaleca się malowanie maksymalnie 1 mm, ponieważ elastyczność uszczelnacza i farby jest różna.

## BEZPIECZEŃSTWO

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa na opakowaniu.

## PUNKTY UWAGI

- Nie nadaje się do stałego zanurzania
- Nie nadaje się do stosowania na podłogach bitumicznych.
- Nie nadaje się do stosowania na PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Nie nadaje się do stosowania na poliakrylanach i poliwęglanach.
- Kolory mogą lekko żółknąć w całkowitej nieobecności światła UV lub w kontakcie z dymem lub detergentami.
- Kompatybilny z większością uszczelnień krawędziowych i folii PVB szkła warstwowego. Ze względu na różne systemy na rynku i zmiany ich składu, nie gwarantuje to zgodności ze wszystkimi uszczelnieniami.
- Przy użyciu na PVC należy dokładnie oczyścić powierzchnię. Zaleca się wcześniejsze przeprowadzenie testu przyczepności.

## APROBACJE TECHNICZNE I OZNACZENIA JAKOŚCI

- Zgodność z CE EN 15651-1: F EXT-INT 20 HM
- Zgodność z CE EN 15651-2: G 20 HM
- Francuska klasa emisji VOC A+
- Świadectwo KOMO nr 33263



Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.