



WŁAŚCIWOŚCI

- Klej jednoskładnikowy
- Zielony klej do sztucznej trawy
- Gotowy do użycia
- Doskonała stateczność (rzędy kleju dobrze trzymają się)
- Trwale elastyczny
- Bardzo dobra obrabialność
- Doskonała odporność na promieniowanie UV
- Odpowiedni do warunków suchych i wilgotnych
- Może być stosowany na suchych i lekko wilgotnych powierzchniach
- Wysoka wytrzymałość końcowa
- Wysoka wodoodporność.
- Niskozapachowy
- Bez rozpuszczalników i izocyjanianów.
- Doskonałe przyleganie do praktycznie wszystkich materiałów budowlanych oraz do taśm klejących z poliestru.

APLIKACJE

- Klejenie sztucznej trawy.
- Naprawa fug w sztucznej trawie.
- Idealny do boisk sportowych, aranżacji ogrodów, zastosowań ogrodniczych i wykończeń wnętrz.
- Odpowiedni do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
- Można go stosować do budowy boisk piłkarskich zgodnie z programem jakości FIFA dla sztucznej trawy piłkarskiej.
- Nadaje się do użytku na podłogach z ogrzewaniem podłogowym i chłodzenie podłogowe (system odwracalny) (w zależności od zatwierdzenia producenta podłóg), jeśli nałożono na całą powierzchnię za pomocą ząbkowanej kielni.

OKULAR

Rodzaj produktu	Polimer hybrydowy
Gęstość (g/ml)	1.59
Liczba komponentów	1
Konsystencja	pasta
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm ²)	1.4 (ISO 37)
Temperatura obróbki	+5°C - +40°C
Odporność na temperaturę	-40°C - +90°C
System utwardzania	Sieciowanie pod wpływem wilgotności powietrza
Szybkość utwardzania przy 23°C i 50% wilgotności względnej (mm, po 24 godzinach)	2 - 3
Przechodni po	24 h
Czas otwarty przy 23°C i 50% wilgotności względnej	30 minut
Twardość Shore A: ISO 868	40
% Wydłużenie przy zerwaniu: ISO 37	250
Wytrzymałość na odrywanie po starzeniu: EN 13744 (lateksowa taśma do łączenia)	100 N / 100mm
Termin przydatności do spożycia przed otwarciem	12 miesięcy

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Warunki przechowywania	Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego
------------------------	---

OPAKOWANIE I KOLOR

12 x kartridż 290ML/skrzynka - 1200 szt./paleta

RAL6003 Oliwkowy

wiadro 7.5kg - 60 szt./paleta

RAL6003 Oliwkowy

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie

- Podłoże musi być twarde, wystarczająco wytrzymałe i czyste, wolne od kurzu i tłuszczu.
- Użytkownik powinien samodzielnie sprawdzić, czy produkt nadaje się do jego zastosowania. W razie potrzeby należy skonsultować się z naszym serwisem technicznym.
- Usuń stojącą wodę, film wodny lub krople. Najlepszą przyczepność uzyskuje się na suchej powierzchni, ale podłoże nie musi być całkowicie suche.
- Sztuczne trawy należy rozwinąć i pozostawić na kilka godzin przed użyciem, aby zmniejszyć napięcie powstałe podczas pakowania.
- Zapewnij odpowiednie odprowadzenie wody z podłoża. Dobrze odprowadzenie wody z podłoża jest kluczowe.
- Złóż boki sztucznych traw i rozłóż taśmę klejącą między dwoma kawałkami sztucznej trawy.

Stosować

- Zwróć uwagę na otwarty czas kleju. Dlatego nie nakładaj zbyt dużo kleju na raz.
- Nie nakładaj kleju zbyt obficie (podczas dociskania lub nacisku klej może wydostawać się ze spoin).
- Nałóż klej grzebieniem do kleju i rozprowadź go na pasie o szerokości ± 20 cm i całej długości na taśmie klejącej.
- Odwiń maty trawiaste i mocno dociśnij je do świeżego kleju. Spód każdej maty powinien być równomiernie zwilżony. Upewnij się, że dwa szwy łączą się bez zarzutu i że żadne źdźbła trawy nie przyklejają się do kleju.
- W razie potrzeby można obciążyć szew ciężarkami, aby uzyskać mocne połączenie.
- Nałóż klej z kartusza za pomocą pistoletu do kleju i dołączonej dyszy w rowkach i zygakiem na taśmie klejącej, a następnie rozprowadź go grzebieniem do kleju.

Konsumpcja

200 - 250 gramów na metr bieżący (20 cm szeroki pasek kleju na taśmie klejącej z pacą zębatą B11). Zużycie należy dostosować w zależności od ilości kleju potrzebnego do odpowiedniego pokrycia tylnej strony sztucznej trawy. Ta ilość zależy od chropowatości tylnej strony.

Czysty

- Czyścić nieutwardzony produkt za pomocą Parasilico Cleaner
- Po utwardzeniu produkt należy usunąć mechanicznie, jeśli to możliwe.

BEZPIECZEŃSTWO

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa na opakowaniu.

PUNKTY UWAGI


- Nie nadaje się do stałego zanurzania

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

- Nie nadaje się do stosowania na podłożach bitumicznych.
- Nie nadaje się do stosowania na PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Unikaj kontaktu z materiałami zmiękczającymi, takimi jak asfalt, neopren, EPDM, butyl..., ponieważ może to prowadzić do utraty przyczepności lub przebarwień.
- Nie nadaje się do sztucznej trawy z podkładem poliolefinowym (PP, PE).
- Stosować się do instrukcji producenta trawy sztucznej.

APROBACJE TECHNICZNE I OZNACZENIA JAKOŚCI

- Francuska klasa emisji VOC A+



Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.