



WŁAŚCIWOŚCI

- Uniwersalny środek uszczelniający
- Gotowy do użycia
- Trwale elastyczny
- Bardzo dobra obrabialność
- Doskonała przyczepność do praktycznie wszystkich materiałów budowlanych
- Dobre przyczepienie do EPDM
- Doskonała odporność na promieniowanie UV
- Odpowiedni do warunków suchych i wilgotnych
- Może być stosowany na suchych i lekko wilgotnych powierzchniach
- Możliwość malowania większością farb na bazie wody i rozpuszczalników
- Wytrzymały, bez twardnienia (kruchości) jak w przypadku produktów bitumicznych
- Natychmiast wodoodporny.
- Bezrozpuszczalnikowy, bez izocyjanianów i bez ftalanów
- Możliwość tynkowania i kafelkowania
- Niskozapachowy

APLIKACJE

- Uszczelnianie szczelin i szwów. Naroża, szwy i szczeliny zawsze wzmocniać geotkaniną.
- Wykończenie powierzchni traktowanych Parabond Flex Seal F.
- Odpowiedni do stałego zanurzenia w wodzie po całkowitym utwardzeniu.
- Wodoodporność ścian i podłóg.
- Wodoodporność kabin prysznicowych.
- Naprawa rynien i rur spustowych.
- Ochrona metalu przed rdzą.
- Ochrona drewnianych konstrukcji podziemnych.
- Uszczelnianie doniczek i zbiorników na wodę.
- Odpowiedni do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

OKULAR

Rodzaj produktu	Polimer MS
Gęstość (g/ml)	1.38
Czas schnięcia (w zależności od grubości warstwy i warunków atmosferycznych)	4 do 6 godzin
Temperatura obróbki	+5°C - +35°C
Odporność na temperaturę	-40°C - +90°C
Szybkość utwardzania przy 23°C i 50% wilgotności względnej (mm, po 24 godzinach)	2
Zawartość bitumenu	0%
Zawartość silikonu	0%
Tworzenie się przy 23°C i 50% wilgotności względnej (min.)	90
Temperatura produktu podczas aplikacji	+15°C - +25°C
Twardość Shore A: ISO 868	44
Moduł przy zerwaniu: ISO 37 (N/mm ²)	1.1
% Wydłużenie przy zerwaniu: ISO 8339	120
Termin przydatności do spożycia przed otwarciem	12 miesięcy

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Warunki przechowywania	Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego
------------------------	---

OPAKOWANIE I KOLOR

6 x wiadro 1KG/skrzynka - 384 szt./paleta

Szary

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie

- Ważna jest dobra wentylacja podczas aplikacji i utwardzania.
- Podłoże musi być twarde, wolne od luźnych części, ostrych wystających elementów, resztek żwiru i kurzu. Podłoża takie jak stal, szkło, aluminium, cynk i poliestry przed nałożeniem dokładnie odtłuścić.
- Usunąć stojącą wodę, film wodny lub krople. Najlepszą przyczepność uzyskuje się na suchej powierzchni, ale podłoże nie musi być całkowicie suche.
- Ze względu na dużą różnorodność EPDM konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie testów kompatybilności. W przypadku wątpliwości dotyczących niewymienionych powierzchni i zastosowań, należy zawsze skonsultować się z naszym serwisem technicznym.

Stosować

- Nałożyć produkt z tubki lub opakowania foliowego za pomocą ręcznego lub pneumatycznego pistoletu do uszczelniania.
- Zalecane zastosowania dla warstwy o grubości 1 mm: Powłoka antypoślizgowa, warstwa antykorozyjna, ochrona przed butwieniem drewna. Zalecane zastosowania przy grubości warstwy 2 mm: Hydroizolacja, ochrona dachów, naprawa pęknięć.
- W przypadku pęknięć, szczelin i wystających krawędzi włókno geotekstylowe należy nałożyć na pierwszą moką warstwę. Nałożyć drugą warstwę produktu na pierwszą moką warstwę, aż geotextilie zostanie całkowicie pokryta i docisnąć.
- Nałożyć produkt z wiadra szpachlą lub pędzlem, włożyć go do otworu i wygładzić.

Skończyć

- Wygładzanie w celu formowania warstwy za pomocą środka wygładzającego Perfect Joint Tooling Agent i/lub palety wygładzającej Perfect Joint Tool
- Unikaj przedostawania się środka wyrównującego między boki spoiny a uszczelniacz ze względu na możliwe odklejenie się krawędzi.

Czysty

- Klej wydostający się na krawędziach można usunąć za pomocą szpachelki. Świeże resztki kleju można usunąć przy użyciu Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner lub ściereczek czyszczących
- Po utwardzeniu produkt należy usunąć mechanicznie, jeśli to możliwe.

Farba

- Malowalny po utwardzeniu większości farb wodnych i rozpuszczalnikowych. Czas utwardzania zależy od wielkości spoin.
- Po upływie 48 godzin powierzchnię należy najpierw oczyścić przed ponownym malowaniem.
- Ze względu na dużą różnorodność dostępnych typów farb zaleca się wcześniejsze przetestowanie zgodności uszczelnacza/kleju z farbą.
- Farby alkidowe wymagają dłuższego czasu schnięcia.

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

BEZPIECZEŃSTWO

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa na opakowaniu.

PUNKTY UWAGI

- Nie nadaje się do stosowania na podłożach bitumicznych.
- Nie nadaje się do stosowania na PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Nie nadaje się do stosowania na kamieniu naturalnym (może powodować plamy).
- Nie nadaje się do spoin szklanych.
- Nie nadaje się do dylatacji (złączy rozszerzalnych).
- Nie nadaje się do stawów (rybnych) i zbiorników wody pitnej.

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się do żadanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.