

**WŁAŚCIWOŚCI**

- Klej poliuretanowy
- Trwale elastyczny
- Bardzo dobra obrabialność
- Wysoka odporność na wysokie i niskie temperatury
- Doskonała przyczepność do praktycznie wszystkich materiałów budowlanych
- Odporność na chemikalia
- Nadający się do przemalowania (zaleca się wcześniejsze testy)
- Wysoka odporność na starzenie i czynniki atmosferyczne.

**APLIKACJE**

- Uszczelnianie szczelin w przemyśle motoryzacyjnym.
- Uszczelnianie i klejenie w żeglugi, budownictwie i przemyśle.
- Zastosowania z permanentnym obciążeniem wodnym/zanurzeniem (w połączeniu z podkładem).

**OKULAR**

|                                                                                  |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj produktu                                                                  | Poliuretan                                                                                                                          |
| Gęstość (g/ml)                                                                   | 1.18                                                                                                                                |
| Konsystencja                                                                     | pasta                                                                                                                               |
| Temperatura obróbki                                                              | +5°C - +35°C                                                                                                                        |
| Odporność na temperaturę                                                         | -40°C - +80°C                                                                                                                       |
| System utwardzania                                                               | Sieciowanie pod wpływem wilgotności powietrza                                                                                       |
| Szybkość utwardzania przy 23°C i 50% wilgotności względnej (mm, po 24 godzinach) | 2                                                                                                                                   |
| Tworzenie się przy 23°C i 50% wilgotności względnej (min.)                       | 70                                                                                                                                  |
| Twardość Shore A: ISO 868                                                        | 40                                                                                                                                  |
| Maksymalne dopuszczalne odkształcenie: ISO 11600                                 | 25%                                                                                                                                 |
| Moduł przy 100% rozciągnięciu: ISO 8339 (N/mm <sup>2</sup> )                     | 0.32                                                                                                                                |
| % Wydłużenie przy zerwaniu: ISO 8339                                             | 680                                                                                                                                 |
| Termin przydatności do spożycia przed otwarciem                                  | 12 miesięcy                                                                                                                         |
| Warunki przechowywania                                                           | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego |

**OPAKOWANIE I KOLOR**

**25 x kartridż 310ML/skrzynka - 1200 szt./paleta**

Biały, Szary, Czarny

**20 x kielbasa 600ML/skrzynka - 900 szt./paleta**

Biały, Szary, Czarny

**INSTRUKCJA UŻYCIA****Przygotowanie**

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

- Ważna jest dobra wentylacja podczas aplikacji i utwardzania.
- Podłoże powinno być twarde, równomierne, suche, czyste, bez pyłu i tłuszczu.
- W razie potrzeby odtłuścić za pomocą Parasilico Cleaner, MEK, alkoholu, etanolu.
- Użytkownik powinien samodzielnie sprawdzić, czy produkt nadaje się do jego zastosowania. W razie potrzeby należy skonsultować się z naszym serwisem technicznym.

### Elementarz

- Dla mocno absorpcyjnych powierzchni zaleca się użycie podkładu Hybrid & PU (przezroczysty lub czarny, czas schnięcia ok. 15 minut).
- Na plastikach zaleca się użycie podkładu.

### Stosować

- Nałóż produkt z tubki lub opakowania foliowego za pomocą ręcznego lub pneumatycznego pistoletu do uszczelniania.
- Wymiary i kształt spoiny są bardzo ważne. Unikaj cienkich spoin.
- Nie obciążaj spoiny termicznie, mechanicznie ani chemicznie przed całkowitym zakończeniem utwardzania.

### Wspólne wymiary

- Odpowiednia szerokość spoiny: od 5 mm do 30 mm, Spoiny o szerokości do 10 mm: głębokość spoiny powinna być równa szerokości spoiny. Spoiny szersze niż 10 mm: głębokość spoiny = (szerokość spoiny / 3) + 6 mm.

### Skończyć

- Wygładzanie w celu formowania warstwy za pomocą środka wygładzającego Perfect Joint Tooling Agent i/lub palety wygładzającej Perfect Joint Tool.

### Czysty

- Narzędzia, powierzchnie i pozostałości produktu można usunąć przed utwardzeniem za pomocą Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner lub Cleaning Wipes. Utwardzone resztki można usunąć za pomocą Silicone Remover
- Po utwardzeniu produkt należy usunąć mechanicznie, jeśli to możliwe.

## BEZPIECZEŃSTWO

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa na opakowaniu.

### PUNKTY UWAGI

- Nie nadaje się do luster.
- Nie nadaje się do spoin szklanych.

## APROBACJE TECHNICZNE I OZNACZENIA JAKOŚCI

- Zgodność z CE EN 15651-1: F EXT-INT 25 LM
- Zgodność z CE EN 15651-4: PW 25 HM
- Francuska klasa emisji VOC A+



Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.