

WŁAŚCIWOŚCI

- Masa do spoin
- Trwale elastyczny
- Ognioodporny
- Odpowiedni do warunków suchych i wilgotnych
- Możliwość malowania większością farb na bazie wody i rozpuszczalników
- Dobra odporność chemiczna na wodę, rozpuszczalniki alifatyczne, oleje, tłuszcze, rozcieńczone kwasy nieorganiczne i zasady.
- Dobra odporność chemiczna



APLIKACJE

- Uszczelnianie szczelin w połączeniach w budownictwie i konstrukcji.
- Idealny do fug, które należy pomalować lub tam, gdzie nie można stosować silikonowego uszczelniacza.
- Odpowiedni do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

OKULAR

Rodzaj produktu	Polimer MS
Gęstość (g/ml)	1.47
Liczba komponentów	1
Temperatura obróbki	+5°C - +40°C
Odporność na temperaturę	-40°C - +90°C
System utwardzania	Sieciowanie pod wpływem wilgotności powietrza
Szybkość utwardzania przy 23°C i 50% wilgotności względnej (mm, po 24 godzinach)	2.5 - 3
Tworzenie się przy 23°C i 50% wilgotności względnej (min.)	90
Twardość Shore A: ISO 868	26
Elastyczna zdolność regeneracji: ISO 7389	> 60%
Maksymalne dopuszczalne odkształcenie: ISO 11600	20%
Moduł przy 100% rozciągnięciu: ISO 37 (N/mm²)	0.7
Wytrzymałość na rozciąganie: ISO 37 (N/mm²)	1.5
% Wydłużenie przy zerwaniu: ISO 37	300
Termin przydatności do spożycia przed otwarciem	12 miesięcy
Warunki przechowywania	Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego

OPAKOWANIE I KOLOR

12 x kielbasa 600ML/skrzynka - 720 szt./paleta

RAL7004 Szary sygnałowy

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie

- Ważna jest dobra wentylacja podczas aplikacji i utwardzania.
- Podłoże musi być twarde, wystarczająco wytrzymałe i czyste, wolne od kurzu i tłuszczu.
- W razie potrzeby odtłuścić za pomocą Parasilico Cleaner, MEK, alkoholu, etanolu.
- Użytkownik powinien samodzielnie sprawdzić, czy produkt nadaje się do jego zastosowania. W razie potrzeby należy skonsultować się z naszym serwisem technicznym.
- Usunąć stojącą wodę, film wodny lub krople. Najlepszą przyczepność uzyskuje się na suchej powierzchni, ale podłoże nie musi być całkowicie suche.

Elementarz

- Dla mocno absorpcyjnych powierzchni zaleca się użycie podkładu Hybrid & PU (przezroczysty lub czarny, czas schnięcia ok. 15 minut).

Stosować

- Nałożyć produkt z tubki lub opakowania foliowego za pomocą ręcznego lub pneumatycznego pistoletu do uszczelniania.
- Wymiary i kształt spoiny są bardzo ważne. Unikaj cienkich spoin.
- Nie obciążaj spoiny termicznie, mechanicznie ani chemicznie przed całkowitym zakończeniem utwardzania.

Wspólne wymiary

- Odpowiednia szerokość spoiny: od 5 mm do 50 mm, Spoiny o szerokości do 10 mm: głębokość spoiny powinna być równa szerokości spoiny
- Spoiny szersze niż 10 mm: głębokość spoiny = (szerokość spoiny / 3) + 6 mm
- Wymagana szerokość spoiny dylatacyjnej zależy od przebiegu temperatury, właściwości materiału oraz wymiarów elementów budowlanych.

Skończyć

- Wygładzanie w celu formowania warstwy za pomocą środka wygładzającego Perfect Joint Tooling Agent i/lub palety wygładzającej Perfect Joint Tool.

Czysty

- Klej wydostający się na krawędziach można usunąć za pomocą szpachelki. Świeże resztki kleju można usunąć przy użyciu Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner lub ściereczek czyszczących
- Po utwardzeniu produkt należy usunąć mechanicznie, jeśli to możliwe.

Farba

- Ze względu na dużą różnorodność dostępnych typów farb zaleca się wcześniejsze przetestowanie zgodności uszczelnacza/kleju z farbą.
- Farby alkidowe wymagają dłuższego czasu schnięcia.
- Po czyszczeniu acetonem spoiny można lakierować w dowolnym momencie.

Odporność ogniowa

- Aby zapewnić ognioodporność produktu, należy przestrzegać prawidłowych wymiarów spoin.
- Klasa odporności ogniowej zgodnie z EN 13501-2 do EI 120. Zawsze należy stosować się do warunków określonych w raporcie klasyfikacji odporności ogniowej (dostępnym na życzenie).
- Odporność ogniowa testowana w złączach liniowych zgodnie z europejską normą EN 1366-4.
- Klasa odporności ogniowej zgodnie z EN 13501-2, w której Parabond FR może być stosowany po jednej lub obu stronach ściany/podłogi.

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

- Odporność ogniowa do 120 minut (EI 120) dla szczelin liniowych w ścianach i do 180 minut (EI 180) dla szczelin liniowych w podłogach.
- Zawsze należy zapoznać się z warunkami zawartymi w raporcie klasyfikacyjnym odporności ogniowej (dostępny na życzenie).

BEZPIECZEŃSTWO

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa na opakowaniu.

PUNKTY UWAGI

- Nie nadaje się do stałego zanurzania
- Nie nadaje się do stosowania na podłożach bitumicznych.
- Nie nadaje się do stosowania na PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Nie nadaje się do stosowania na poliakrylanach i poliwęglanach.
- Nie nadaje się do stosowania na kamieniu naturalnym (może powodować plamy).
- Kolory mogą lekko żółknąć w całkowitej nieobecności światła UV lub w kontakcie z dymem lub detergentami.
- Nie nadaje się do zastosowań sanitarnych (nie jest antypleśniowy).
- Nie nadaje się do spoin szklanych.
- Nieodporny na stężone kwasy i chlorowodory.
- Nie nadaje się do stosowania na taśmy pokrywające z miedzi.

APROBACJE TECHNICZNE I OZNACZENIA JAKOŚCI

- Zgodność z CE EN 15651-1: F EXT-INT 20 LM
- Etykieta GEV Emission EC1plus: Bardzo niska emisja VOC
- Francuska klasa emisji VOC A+
- Odporność ogniowa: raporty klasyfikacyjne FIRES zgodnie z EN 13501-2: 2023



Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się do żadanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.