

WŁAŚCIWOŚCI

- Krem do wstrzykiwań
- Bardzo dobra obrabialność
- Na bazie wodnej
- Niskozapachowy
- Tworzy nieprzepuszczalną barierę przeciwko wchłanianiu wilgoci
- Bezrozpuszczalnikowy

APLIKACJE

- Zatrzymywanie wilgoci podciągającej w murach z cegły zarówno pustakowej, jak i pełnej.
- Odpowiedni do ścian o dużej zawartości wilgoci.
- Zoptymalizowany do bezciśnieniowego zastosowania.

**OKULAR**

Rodzaj produktu	Silan
Gęstość (g/ml)	0.9
% substancji czynnej	80
Konsystencja	Gel
Temperatura obróbki	+10°C - +30°C
Redukcja absorpcji kapilarnej	Very effective (Buildwise rapport DE622X873)
Migracja przez materiał	Very effective (Buildwise rapport DE622X873)
Temperatura zapłonu (CC, °C)	64
Termin przydatności do spożycia przed otwarciem	15 miesięcy
Warunki przechowywania	Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego

OPAKOWANIE I KOLOR

12 x kiełbasa 600ML/skrzynka - 504 szt./paleta

Biały

INSTRUKCJA UŻYCIA**Przygotowanie**

- Usuń uszkodzone tynki i malowanie, cokoły i tapetę wokół strefy iniekcji. Napraw słabe spoiny.
- Zawsze wierć poziomo w spoinie (pod górnym lub nad dolnym złączem), średnica 12 mm, tuż nad podłogą, co 10 cm, na głębokość 90-95% grubości ściany.
- Określ odpowiednią głębokość wiercenia otworów poprzez regulację głębokości wiercenia za pomocą dystansownika lub naklejenia taśmy wokół wiertła.
- Jeśli już przeprowadzono iniekcję innym produktem, wierć nowe otwory 10-20 cm powyżej starych otworów. Jeśli istnieje przegroda przeciwwodna, wierć otwory pod przegrodą.
- Przy grubości ściany 9 centymetrów głębokość otworu wynosi 8 centymetrów, czyli 10 cm (9 cm); 19 cm (17 cm); 21 cm (19 cm); 29 cm (27 cm); 32 cm (30 cm); 39 cm (37 cm); 43 cm (40 cm).

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

- Przy pełnych ceglach, bloczkach betonowych i kamieniu krzemianowym wiercić w poziomej warstwie zaprawy murarskiej. Przy pustych bloczkach betonowych i ceglach silikatowych wiercić tuż nad warstwą zaprawy murarskiej.
- Przy betonie komórkowym wiercić w samym bloku i jak najbliżej poziomu podłogi.
- Po wierceniu otworów istotne jest dokładne oczyszczenie otworów z pyłu, aby zapewnić optymalne przyleganie środka wtryskowego. Można to zrobić poprzez wdmuchanie powietrza lub szczotkowanie otworów.

Stosować

- Wstrzykuj żel za pomocą pistoletu do kiełbas oraz z użyciem oddzielnie dostępnych akcesoriów (rurka, łącznik i adapter).
- Pełne mury: wiercić i wstrzykiwać z jednej strony. Ściany szczelinowe: najpierw obrobić wewnętrzną ścianę, a potem zewnętrzną. Sprawdzać szczelinę pod kątem gromadzenia się brudu. Narożniki: zawsze traktować systemem wachlarzowym.

Konsumpcja

Użyj odpowiedniej ilości produktu, zazwyczaj około 100 ml na bieżący metr dla każdego 10 cm grubości ściany. Teoretyczne zużycie:

- Grubość ściany 10 cm: 102 ml/metr bieżący
- Grubość ściany 19 cm: 200 ml/metr bieżący
- Grubość ściany 29 cm: 300 ml/metr bieżący

W praktyce zużycie może wzrosnąć z powodu pustek, strat... nawet do 2-krotności teoretycznego zużycia przy całkowicie pustych ścianach.

Skończyć

- Po obróbce uszczelnij otwory wiertnicze zaprawą lub Parafix Cement Repair. Ściany zaczynają schnieć dopiero po całkowitym utwardzeniu produktu (po około 3 tygodniach, w zależności od wilgotności). Ponownie tynkować, gdy ściana wyschnie.

Czysty

- Do utwardzenia narzędzia, powierzchnie i nieutwardzone resztki można czyścić wodą.

BEZPIECZEŃSTWO

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa na opakowaniu.

PUNKTY UWAGI

- Nie nadaje się do stosowania na kamieniu naturalnym (może powodować plamy).
- Chronić przed mrozem.

APROBACJE TECHNICZNE I OZNACZENIA JAKOŚCI

- Klasa wydajności według Buildwise: AAA+ (przy wilgotności 40%, 60% i 80%)



Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.