

**CARACTERÍSTICAS**

- Primeira camada de tratamento contra a humidade de 3 componentes à base de epóxi
- Adequado para maioria das contrapisos
- Bloqueia a umidade crescente
- Bloqueia a umidade residual no contrapiso
- Melhora a aderência da cola para parquet ao contrapiso
- Solvente e anidro
- Não contém composto orgânico volátil
- Inodoro

APLICAÇÕES

- Adequado como barreira contra a humidade para contrapisos ligados com cimento e concreto com um teor de humidade residual até 5% (medida com taxímetro de carboneto).
- Adequado como barreira contra umidade em superfícies não absorventes e absorventes com um teor de humidade residual até 5% (medida com taxímetro de carboneto).
-

DADOS TÉCNICOS

Densidade (g/ml)	1.57
Consistência	Pasta líquida
Proporção de mistura	15:30:55
Temperatura de trabalho	+10°C - +35°C
Seco à poeira / (ligeiramente) caminhável (min.)	288
Instalação do piso (horas)	Min. 12- max. 48
Sistema de cura	Cura por reação química
Tempo aberto a 23°C e 50% H.R.	40 - 60 minutos
VOC	0 g/l
Viscosidade (mPa.s, Brookfield)	35,000
Prazo de validade do produto fechado	12 meses
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco e fresco a +5°C a +25°C. Manter longe da luz solar direta.

EMBALAGEM E COR

2 x balde 10KG/caixa - 100 unidades/paleta
Branco

UTILIZAÇÃO**Preparação**

- As superfícies lisas devem ser rectificadas de forma a aumentar a superfície de contacto e garantir a remoção de leitadas.
- Quaisquer fissuras ou fendas devem ser reparadas com argamassa sintética que possa ser obtida misturando Hydroblocker 2K com areia de quartzo.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

- A superfície deve estar permanentemente seca, limpa e isenta de pó, pintura, partes soltas... e deve manter a sua pressão e forma. Verifique se a superfície está em conformidade com as normas e regulamentos técnicos aplicáveis.

Aplicação

Aplique como primeira camada (para melhorar a aderência do contrapiso)

Aplique 1 camada de Hydroblocker 3K uniformemente no contrapiso.

- Quando aplicado com rolo ou pincel, a mistura deve ser diluída 5% com água.
- Para uma impermeabilização ideal, aplicar uma 2ª camada transversalmente, após a secagem da 1ª camada por pelo menos 12 horas.
- O consumo recomendado das camadas juntas em pisos não absorventes é de 500gr/m², em pisos absorventes de 750gr/m². Se uma camada muito espessa for aplicada, podem ocorrer rachaduras.

Acabamento

- Para colar o piso de parquet, use a cola de polímero híbrido de 1 componente Parabond Parquet ou a cola de 2 componentes Paracol Parquet 2C PU.

Limpeza

- Antes de cura, os resíduos deixados por ferramentas, as superfícies e os restos não endurecidos podem ser limpos com água
- Depois de curar, remova mecanicamente.

SEGURANÇA

Consulte as informações de segurança na embalagem e a ficha de dados de segurança para obter mais informações.

PONTOS DE ATENÇÃO

- Não pode ser usado para aplicações em exteriores.
- Não use com contrapisos de anidrite que não estejam bem secos (> 0,5% de humidade, medida com taxímetro de carboneto) para evitar o “apodrecimento” do contrapiso.
- Não adequado para aplicação direta de colas à base de água, como Paracol Universal Flooring. Nesse caso, aplique primeiro o Hydroblocker 3K, lixar e utilizar DL Egaline ou DL Maxi Egaline.
- Não é adequado para nivelar superfícies irregulares.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.