

**APLICAÇÕES**

- Colagem de lâminas divididas.

DADOS TÉCNICOS

Densidade: DIN 53420 (g/cm ³)	0.1
Adesão a 180° - 30 min. em aço inoxidável: FTM1	>25 N/25 mm
Aderência: AFERA 4001	23°C: > 25 N/25 mm 70°C: > 5 N/25 mm
Teste de coesão em aço inoxidável 1 kg - 25 mm x 25 mm: FTM 8	± 1000 horas
Coesão: AFERA 4012	23°C: > 90 N 70°C: > 25 N
Alongamento: DIN 53455	MD 14 N/15 mm CD 10 N/15 mm
Alongamento na ruptura: DIN 53455	MD 350 % CD 350 %
Temperatura de trabalho	> +10°C
Resistência à temperatura	-40°C - +100°C
Prazo de validade do produto fechado	12 meses
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco e fresco a +15°C a +25°C.

EMBALAGEM E COR

Preto
12 mm : 26 x rolo 66M/caixa - 650 unidades/paleta
19 mm : 16 x rolo 66M/caixa - 400 unidades/paleta
25 mm : 12 x rolo 66M/caixa - 300 unidades/paleta
30 mm : 10 x rolo 66M/caixa - 250 unidades/paleta

UTILIZAÇÃO**Preparação**

- Todas as superfícies devem estar secas, limpas, livres de pó e gorduras.
- Se necessário, desengordurar com Parasilico Cleaner, MEK, metanol, etanol.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.