

**APLICAÇÕES**

- Pode ser utilizado como adesivo para espelhos sem o auxílio de cola para massas.
- Colagem de painéis em combinação com Parabond 600.

DADOS TÉCNICOS

Densidade: DIN 53420 (g/cm ³)	0.064
Adesão a 180° - 30 min. em aço inoxidável: FTM1	>25 N/25 mm
Teste de coesão em aço inoxidável 1 kg - 25 mm x 25 mm: FTM 8	> 50 horas
Alongamento: DIN 53455	MD 25 N/15 mm CD 20 N/15 mm
Alongamento na ruptura: DIN 53455	MD 250% Cd 150%
Temperatura de trabalho	> +10°C
Prazo de validade do produto fechado	12 meses

EMBALAGEM E COR

Branco
0,8 x 12 mm : 26 x rolo 66M/caixa - 650 unidades/paleta
0,8 x 19 mm : 16 x rolo 66M/caixa - 400 unidades/paleta
1,6 x 12 mm : 26 x rolo 33M/caixa - 650 unidades/paleta
1,6 x 19 mm : 16 x rolo 33M/caixa - 400 unidades/paleta
3,2 x 12 mm : 26 x rolo 33M/caixa - 650 unidades/paleta
3,2 x 19 mm : 16 x rolo 33M/caixa - 384 unidades/paleta

UTILIZAÇÃO**Preparação**

- Todas as superfícies devem estar secas, limpas, livres de pó e gorduras.
- Se necessário, desengordurar com Parasílico Cleaner, MEK, metanol, etanol.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.