



CARACTERÍSTICAS

- Adesivo para parquet básico monocomponente
- Pronto a ser utilizado
- Excelente capacidade de fixação (as linhas de cola permanecem estáveis)
- Muito boa processabilidade
- Potente e permanentemente elástico: o adesivo absorve o movimento do parquet
- Pavimento seja transitável após 24 horas
- Pode ser usado em pavimentos aquecidos
- Melhor conforto acústico
- Isento de solventes, isocianatos, água e ftalatos
- Adequado para todo o parquet composto que cumpra a norma EN 13489
- Parquet maciço: adequado para dimensões até 180 mm de largura e 14 mm de espessura e fator de esbeltez máximo até 12,8 (testado em carvalho maciço de acordo com NF B54 008 - relatório FCBA).
- Parquet maciço: adequado para dimensões até 200 mm de largura e 20 mm de espessura e fator de esbeltez máximo até 10 (testado em carvalho maciço de acordo com NF B54 008 - relatório FCBA).
- Baixo odor

APLICAÇÕES

- Adequado para parquet maciço, parquet multicamadas, parquet mosaico, parquet industrial, lamparquet, placas de aglomerado e OSB.
- Adequado para os tipos de madeira mais comuns e particularmente adequado para madeiras problemáticas como faia, bordo e bambu.
- Para superfícies absorventes e não absorventes.
- Adequado para parquet de carvalho maciço até 200x20 mm.
- Adequado para a colagem de parquet em pavimentos aquecidos.

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto	Polímero híbrido
Densidade (g/ml)	1.67
Resistência à ruptura (N/mm ²)	1.5
Resistência à temperatura	-40°C - +90°C
Sistema de cura	Reticulação à humidade atmosférica
Lixável após	24 - 48 h
Percorrível após	24 h
Tempo aberto a 23°C e 50% H.R.	35 minutos
Temperatura do produto ao aplicação	Mínimo +15°C
Dureza Shore A: ISO 868	40
Módulo de ruptura: ISO 37 (N/mm ²)	1.5
Alongamento à ruptura %: ISO 37	250
Conteúdo de matéria seca	±100%
Prazo de validade do produto fechado	12 meses
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco e fresco a +5°C a +25°C. Manter longe da luz solar direta.

EMBALAGEM E COR

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

balde 15kg - 33 unidades/paleta

Bege

balde 2 x 7,5kg - 33 unidades/paleta

Bege

caixa 22,5kg - 36 unidades/paleta

Bege

UTILIZAÇÃO

Preparação

- Usar em espaços bem ventilados. É importante garantir uma boa ventilação durante o processo de aplicação e cura do produto.
- Recomenda-se realizar testes em todas as superfícies.
- O usuário deve certificar-se de que o produto utilizado é adequado para a aplicação. Se necessário, contacte o nosso serviço técnico.
- Remova mecanicamente as irregularidades, como resíduos de adesivos antigos.
- As superfícies lisas devem ser rectificadas de forma a aumentar a superfície de contacto e garantir a remoção de leitadas.
- Pavimentos irregulares devem ser equipados com uma camada de nivelamento como DL Egaline ou DL Maxi Egaline.
- Quaisquer fissuras ou fendas devem ser reparadas com argamassa sintética que possa ser obtida misturando Hydroblocker 2K com areia de quartzo.
- Os credos cimentados com humidade residual elevada podem ser tratados com Primer PU Turbo (humidade residual máx. 4% ou Hydroblocker 2K (humidade residual máx. 5%).
- Os pavimentos cerâmicos, granito, mármore ou pavimentos semelhantes existentes devem ser devidamente desengordurados e, em seguida, riscados mecanicamente. Em caso de humidade crescente, devem ser tratados com Hydroblocker 3K
- Em todo o caso, não aplique uma barreira de humidade a cedram com piso radiante, qualquer humidade residual presente terá de ser removida ligando o sistema de aquecimento, antes da instalação.
- Se a mesa estiver em condições extremamente ruins, ela deve ser removida e substituída.
- Medida o teor de humidade da base com um medidor de carboneto e comparado com o valor máx prescrito pelo fabricante do piso. De acordo com TV 272 do BBRI esse é um máx de 2,5% para contrapiso de cimento e 0,5% para anidrita; na piso radiante 1,8% e 0,3%.
- O piso de madeira deve se aclimatar na embalagem original por alguns dias na sala onde será colocado.
- Verifique o teor de humidade da madeira antes da sua colocação e compare com o valor prescrito pelo fabricante. Desaconselha-se a colocação abaixo de 7% ou acima de 11% do teor de humidade da madeira.
- Os pavimentos aquecidos devem expandir pelo menos 48 horas antes da instalação.
- A superfície deve estar permanentemente seca, limpa e isenta de pó, pintura, partes soltas... e deve manter a sua pressão e forma. Verifique se a superfície está em conformidade com as normas e regulamentos técnicos aplicáveis.
- As superfícies que não sejam suficientemente resistentes ou compactas devem ser reforçadas com Primer WB, Primer PU Turbo ou Hydroblocker 2K.

Primários

- Preparar previamente suportes altamente absorventes com Primer WB ou Primer PU Turbo.

Aplicação

- O produto pode ser aplicado directamente sobre a base preparada e distribuído uniformemente com pente para cola.
- Preste atenção no tempo de abertura da cola. Portanto, não aplique muita cola de uma só vez.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

- Deslize o material sobre a cola ainda húmida, ajustando com um martelo de borracha. O material ainda pode ser corrigido antes de ser pressionado firmemente.
- É necessário garantir uma distância mínima de 10-15 mm entre o pavimento de madeira e a parede.
- Colocar se necessário pesos sobre o pavimento de madeira para garantir uma colagem perfeita. O parquet sem sistema de encaixe deve ser comprimido com um cilindro.

Consumo

Consumo para colagem de toda a superfície

700 - 900 g/m² com espátula de adesivo tipo B3 :

Sistemas pré-fabricados de parquet / tábuas, lamparquete, parquet em mosaico

900 - 1200 g/m² com espátula de adesivo tipo B11

1200 - 1500 g/m² com espátula de adesivo tipo B16 :

Parquete maciço, ripas/painéis pré-fabricados, parquet industrial, placas de aglomerado e OSB

Para a colagem de tábuas compridas e largas e em caso de bases irregulares, pode ser necessário utilizar uma espátula mais larga de forma a evitar zonas de colagem ocas

Limpeza

- Qualquer excesso de cola libertado pelos bordos pode ser removido com uma espátula. Remover restos de cola não endurecidos com Parasílico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner ou Cleaning Wipes
- Ferramentas, superfícies e resíduos não protegidos podem ser removidos com Parasílico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner ou Cleaning Wipes. O restante de silicone pode ser removido com removedor de silicone após a cura
- Depois de curar, remova mecanicamente.

SEGURANÇA

Consulte as informações de segurança na embalagem e a ficha de dados de segurança para obter mais informações.

PONTOS DE ATENÇÃO

- Não é adequado para submersão permanente.
- Não é adequado para uso em superfícies butimínous.
- Não é adequado para uso em PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Evite o contato com materiais que contenham plastificantes como betume, neoprene, EPDM, butil... pois podem causar perda de aderência ou descoloração.
- Não pode ser usado para aplicações em exteriores.
- Como há um grande número de diferentes tipos de pavimentos de madeira (parquet), (pré-tratados ou não), tem que ter a certeza de que o produto é o adequado para a aplicação pretendida com o material específico.

APROVAÇÃO TÉCNICA

- GEV Emission Code EC1plus label: emissões de COV muito baixas
- Classe francesa de emissão de COV A+
- FCBA - Glue for parquet behavior according to NF B 54008 standard



Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.