

**CARACTERÍSTICAS**

- Adesivo
- Elasticidade permanente
- Excelente aderência a maioria dos materiais usados na construção
- Elevada aderência inicial ('high tack')
- Cura rápida à temperatura ambiente
- Sem solvente

APLICAÇÕES

- Colagem de todos os tipos de espelhos. Para a fixação de tipos especiais de espelhos, recomenda-se um teste.
- Forma uma ligação permanente estanque à água e à prova de intempéries a muitas superfícies, como vidro, alumínio, etc.

DADOS TÉCNICOS

| | |
|--|--|
| Tipo de produto | Polímero MS |
| Densidade (g/ml) | 1.52 |
| Resistência à temperatura | -40°C - +90°C |
| Sistema de cura | Reticulação à humidade atmosférica |
| Velocidade de cura a 23°C e 50% H.R. (mm, depois de 24h) | 2 |
| Tempo de formação da pela a 23°C e 50% H.R. (mín.) | 25 |
| Dureza Shore A: ISO 868 | 50 |
| Módulo de elasticidade (100 % de alongamento): ISO 8339 (N/mm ²) | 1.45 |
| Módulo de ruptura: ISO 8339 (N/mm ²) | 1.75 |
| Alongamento à ruptura %: ISO 8339 | 230 |
| Prazo de validade do produto fechado | 12 meses |
| Condições de armazenamento | Armazenar em local seco e fresco a +5°C a +25°C. Manter longe da luz solar direta. |

EMBALAGEM E COR

25 x cartucho 290ML/caixa - 1200 unidades/paleta
Cinzento

UTILIZAÇÃO**Preparação**

- Todas as superfícies devem estar secas, limpas, livres de pó e gorduras.
- Se necessário, desengordurar com Parasilico Cleaner, MEK, metanol, etanol.

Primários

- Para superfícies altamente absorventes recomendamos o uso de Hybrid & PU Primer (transparente ou preto, tempo de secagem aprox. 15 min.).

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

Aplicação

- A cola deve ser aplicada em listras verticais de no máximo 15 mm. Deve haver um espaço de pelo menos 5 mm entre os espelhos e a parede. Espelhos pesados devem ser apertados por várias horas ou dias.

Limpeza

- Ferramentas limpas com espírito branco
- Depois de curar, a remoção só é possível mecanicamente.

SEGURANÇA

Consulte as informações de segurança na embalagem e a ficha de dados de segurança para obter mais informações.

APROVAÇÃO TÉCNICA E RÓTULOS DE QUALIDADE

- Classe francesa de emissão de COV A+



Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.