

**APLICAÇÕES**

- É utilizado como aterro

DADOS TÉCNICOS

Densidade: DIN 53420 (g/cm ³)	0.03
Resistência à compressão: NFT 56110	25%: 3,5 kPa 40%: 4,0 kPa 50%: 4,5 kPa 65%: 7,0 kPa
Resistência à ruptura: NFT 56108 (kPa)	120
% de alongamento máximo: NFT 56108	200
Resistência ao rasgo: NFT 56109 (N/m)	700
Prazo de validade do produto fechado	12 meses

EMBALAGEM E COR

Antracite

10 x 10 mm : 80 x rolo 10M/caixa - 2000 unidades/paleta

15 x 15 mm : 35 x rolo 105M/caixa - 875 unidades/paleta

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.