

**CARACTERÍSTICAS**

- Capacidade de colagem extremamente
- Com resinas de alta qualidade e uma mistura de solventes especiais
- Especialmente desenvolvido para aplicação vertical em obras
- Fácil de aplicar sem escorrer

APLICAÇÕES

- Colagem de painéis estratificados ou laminados, seccionais de borracha ou plástico, couro, madeira, folheado, aglomerados, contraplacado, cortiça, fibrocimento, metais sobre si ou em combinação.
- Ideal para aplicações verticais.
- Apenas adequado para uso interno.

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto	Policloropreno com resinas de alta qualidade e uma mistura especial de solventes sem aromáticos
Densidade (g/ml)	0.88
Consistência	Gel
Temperatura de trabalho	> +10°C
Resistência à temperatura	85°C
Prazo de validade do produto fechado	18 meses
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco e fresco a +15°C a +25°C.

EMBALAGEM E COR**12 x lata 750ML/caixa - 600 unidades/paleta**

Marrom

balde 5l - 108 unidades/paleta

Marrom

UTILIZAÇÃO**Preparação**

- Todas as superfícies devem estar secas, limpas, livres de pó e gorduras.
- Se necessário, desengordurar com Parasilico Cleaner, MEK, metanol, etanol.
- O usuário deve certificar-se de que o produto utilizado é adequado para a aplicação. Se necessário, contacte o nosso serviço técnico.

Aplicação

- Espalhe a cola com pincel ou espátula.
- Espalhe uma camada lisa de cola (150 g) nas duas superfícies a serem coladas.
- Deixar evaporar os solventes (7 a 15 min. de acordo com a temperatura e superfícies).
- Os elementos a serem colados podem ser colados assim que a cola não pegue mais aos dedos.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

- Pressione as duas partes com muita precisão, pois o poder de ajuste é imediato e irreversível. Após a prensagem não é mais possível corrigir.
- A adesão máxima é alcançada após 48 a 72 horas.

Consumo

200 - 350 g/m²

Limpeza

- Produto não curado e redundante pode ser removido com acetona.

SEGURANÇA

Consulte as informações de segurança na embalagem e a ficha de dados de segurança para obter mais informações.

PONTOS DE ATENÇÃO

- Não é adequado para poliestireno (XPS, EPS).
- Não é adequado para utilização em PVC macio.

APROVAÇÃO TÉCNICA

- Classe francesa de emissão de COV A+



Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.