

CARACTERÍSTICAS

- Altamente vedante
- Pronto para usar
- Elasticidade permanente
- Muito fácil de aplicar
- Excelente aderência a maioria dos materiais usados na construção
- Boa aderência ao EPDM*
- Grande resistência a exposição aos raios UV
- Adequado para condições climáticas secas e úmidas
- Pode ser aplicado em superfícies secas e ligeiramente húmidas
- Pode ser pintado com a maioria de tintas à base de água ou de solvente
- Duradouro, sem fendas como o betume
- Imediatamente à prova d'água
- Baixo odor
- Sem solvente, isocianato e ftalato
- Engessado e tilhável

**APLICAÇÕES**

- Indicado para selagem de fendas e fissuras. Sempre reforce cantos, costuras e rachaduras com o Geotextile
- Acabamento de superfícies tratadas com Parabond Flex Seal F.
- Adequado para imersão permanente em água após a cura.
- Impermeabilização de paredes e pavimentos.
- Impermeabilização de chuveiros.
- Reparação de calhas e condutas de drenagem.
- Proteger o metal da ferrugem.
- Proteger estruturas de madeira no subsolo.
- Selagem de floreiras e tigelas de água.
- Uso interior e exterior.

DADOS TÉCNICOS

| | |
|---|---------------|
| Tipo de produto | Polímero MS |
| Densidade (g/ml) | 1.38 |
| Tempo de secagem (dependendo da espessura da camada e das condições atmosféricas) | 4 a 6 horas |
| Temperatura de trabalho | +5°C - +35°C |
| Resistência à temperatura | -40°C - +90°C |
| Velocidade de cura a 23°C e 50% H.R. (mm, depois de 24h) | 2 |
| Conteúdo de betume | 0% |
| Conteúdo de silicone | 0% |
| Tempo de formação da pela a 23°C e 50% H.R. (mín.) | 90 |
| Temperatura do produto ao aplicação | +15°C - +25°C |
| Dureza Shore A: ISO 868 | 44 |
| Resistência à tração: ISO 37 (N/mm ²) | 1.1 |
| Alongamento à ruptura %: ISO 8339 | 120 |
| Prazo de validade do produto fechado | 12 meses |

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

Condições de armazenamento

Armazenar em local seco e fresco a +5°C a +25°C. Manter longe da luz solar direta.

EMBALAGEM E COR

6 x balde 1KG/caixa - 384 unidades/paleta

Cinzeno

UTILIZAÇÃO

Preparação

- Usar em espaços bem ventilados. É importante garantir uma boa ventilação durante o processo de aplicação e cura do produto.
- O substrato deve ser sólido e não conter materiais soltos, partes pontiagudas, poeira e cascalho. Substratos como aço, vidro, alumínio, zinco e poliéster devem ser previamente desengordurados.
- Remover o excesso de água. É possível obter uma aderência perfeita em superfícies secas, no entanto a superfície não tem de estar completamente seca.
- Devido à grande variedade de EPDM, é necessário realizar testes de compatibilidade antecipadamente. Em caso de dúvidas, contacte o nosso serviço técnico.

Aplicação

- Aplique o produto do cartucho/bolsa com uma pistola de calafetagem manual ou pneumática.
- Aplicações para espessura de camada de 1 mm: revestimento antiderrapante, camada anticorrosão, proteção contra apodrecimento da madeira. Camada de 2 mm: Impermeabilização, proteção de telhado, reparo de rachaduras.
- Em caso de rasgo, junção ou borda elevada, aplique o Geotêxtil na primeira camada molhada. Aplique uma segunda camada de produto sobre a primeira camada molhada até que o Geotêxtil esteja completamente coberto e pressione
- Aplique o produto do balde com uma espátula ou pincel, pressione-o na abertura e alise-o.

Acabamento

- Alisamento para realizar um acabamento perfeito deve de ser realizado, com o agente de alisamento Perfect Joint Tooling Agent e/ou com a paleta de alisamento Perfect Joint Tool
- Evitar a penetração do agente de limpeza entre os flancos da junta e o selante devido ao possível descolamento das bordas.

Limpeza

- A cola que extravasa pelas bordas pode ser removida com uma espátula. Os resíduos não curados podem ser removidos com Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner ou toalhetes de limpeza
- Depois de curar, a remoção só é possível mecanicamente.

Pintar

- Depois de curar, pode ser pintado com a maioria de tintas à base de água ou de solvente. O tempo de cura depende das dimensões da junta.
- Após mais de 48 horas, a superfície deve ser limpa antes de ser repintada.
- Dada a grande variedade e tipos de tinta disponível, recomenda-se testar previamente a compatibilidade entre o selante/adesivo e a tinta.
- As tintas alquídicas têm um tempo de secagem prolongado.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorreções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

SEGURANÇA

Consulte as informações de segurança na embalagem e a ficha de dados de segurança para obter mais informações.

PONTOS DE ATENÇÃO

- Não é adequado para uso em superfícies butiminous.
- Não é adequado para uso em PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Não é adequado para uso em pedra natural.
- Não é adequado para vidraças.
- Não é adequado para juntas de dilatação.
- Não é adequado para aquários ou tanques (peixes) e reservatórios de água potável.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.