



CARACTERÍSTICAS

- Altamente vedante
- Pronto a ser utilizado
- Permanentemente elástico
- Muito boa processabilidade
- Excelente aderência a maioria dos materiais usados na construção
- Boa aderência ao EPDM*
- Grande resistência a exposição aos raios UV
- Adequado para condições climáticas secas e úmidas
- Pode ser aplicado em superfícies secas e ligeiramente úmidas
- Pode ser pintado com a maioria de tintas à base de água ou de solvente
- Duradouro, sem fendas como o betume
- Imediatamente à prova d'água
- Sem solvente, isocianato e ftalato
- Engessado e tilhável
- Baixo odor
-

APLICAÇÕES

- Indicado para selagem de fendas e fissuras. Sempre reforce cantos, costuras e ranhuras com o Geotextile
- Acabamento de superfícies tratadas com Parabond Flex Seal F.
- Adequado para imersão permanente em água após a cura.
- Impermeabilização de paredes e pavimentos.
- Impermeabilização de chuveiros.
- Reparação de calhas e condutas de drenagem.
- Proteger o metal da ferrugem.
- Proteger o estruturas de madeira no subsolo.
- Selagem de floreiras e tigelas de água.
- Uso interior e exterior.

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto	Polímero MS
Densidade (g/ml)	1.38
Tempo de secagem (dependendo da espessura da camada e das condições atmosféricas)	4 a 6 horas
Temperatura de trabalho	+5°C - +35°C
Resistência à temperatura	-40°C - +90°C
Velocidade de cura a 23°C e 50% H.R. (mm, depois de 24h)	2
Conteúdo de betume	0%
Conteúdo de silicone	0%
Tempo de formação da pela a 23°C e 50% H.R. (mín.)	90
Temperatura do produto ao aplicação	+15°C - +25°C
Dureza Shore A: ISO 868	44
Módulo de ruptura: ISO 37 (N/mm ²)	1.1
Alongamento à ruptura %: ISO 8339	120

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

Prazo de validade do produto fechado	12 meses
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco e fresco a +5°C a +25°C. Manter longe da luz solar direta.

EMBALAGEM E COR

12 x cartucho 290ML/caixa - 1200 unidades/paleta
Cinzento

UTILIZAÇÃO

Preparação

- Usar em espaços bem ventilados. É importante garantir uma boa ventilação durante o processo de aplicação e cura do produto.
- Recomenda-se realizar testes em todas as superfícies.
- O substrato deve ser sólido e não conter materiais soltos, partes pontiagudas, poeira e cascalho. Substratos como aço, vidro, alumínio, zinco e poliéster devem ser previamente desengordurados.
- Retire todos os restos de água, de película de água ou gotas. É possível obter uma aderência perfeita em superfícies secas, no entanto a superfície não tem de estar completamente seca.
- Devido à grande variedade de EPDM, é necessário realizar testes de compatibilidade antecipadamente. Em caso de dúvidas, contacte o nosso serviço técnico.

Aplicação

- Aplique o produto do cartucho/bolsa com uma pistola de calafetagem manual ou pneumática.
- Aplicações para espessura de camada de 1 mm: revestimento antiderrapante, camada anticorrosão, proteção contra apodrecimento da madeira. Camada de 2 mm: Impermeabilização, proteção de telhado, reparo de rachaduras.
- Em caso de rasgo, junção ou borda elevada, aplique o Geotêxtil na primeira camada molhada. Aplique uma segunda camada de produto sobre a primeira camada molhada até que o Geotêxtil esteja completamente coberto e pressione
-

Acabamento

- Suave antes da formação da pela com uma paleta Perfect Joint Tool humedecida com o agente de ferramentas Perfect Joint Tooling Agent
- Evitar a penetração do agente de limpeza entre os flancos da junta e o selante devido ao possível descolamento das bordas.

Limpeza

- Qualquer excesso de cola libertado pelos bordos pode ser removido com uma espátula. Remover restos de cola não endurecidos com Parasílico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner ou Cleaning Wipes
- Depois de curar, remova mecanicamente.

Pintar

- Depois de cura, pode ser pintado com a maioria de tintas à base de água ou de solvente. O tempo de cura depende das dimensões da junta.
- Após 48 horas, a superfície deve ser limpa antes de pintar
- Dada a grande variedade de tipos de tinta disponível, recomenda-se testar previamente a compatibilidade entre o selante/adetivo a tinta.
- As tintas alquídicas têm um tempo de secagem prolongado.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

SEGURANÇA

Consulte as informações de segurança na embalagem e a ficha de dados de segurança para obter mais informações.

PONTOS DE ATENÇÃO

- Não é adequado para uso em superfícies butimínous.
- Não é adequado para uso em PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Não é adequado para uso em pedra natural.
- Não é adequado para vidraças.
- Não é adequado para juntas de dilatação.
- Não é adequado para aquários ou tanques (peixes) e reservatórios de água potável.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.