



CARACTERÍSTICAS

- Não reage com o concreto curado (com alguns outros tipos de silicone, as bordas dos blocos de concreto podem parecer quebradiças após a cura do concreto). O silicone curado pode ser facilmente removido do concreto.
- Apenas 1 camada necessária
- Trabalhe rapidamente
- Primário betuminoso
- Adere a betão, tijolo, metal e substratos betuminosos

APLICAÇÕES

- Fixação de superfícies empoeiradas e absorventes.
- Como camada de ligação para a aplicação de materiais de cobertura ou produtos de renovação bituminosos.

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto	Betume e solventes
Densidade (g/ml)	0.89
Consistência	Líquido
Viscosidade	9 - 14 mm ² /sec (Ubbelohde 40°C)
Tempo de secagem (dependendo da espessura da camada e das condições atmosféricas)	30 minutos
Temperatura de trabalho	+5°C - +30°C
Conteúdo de matéria seca	±46%
Prazo de validade do produto fechado	36 meses
Condições de armazenamento	Armazenar na posição vertical em local seco e fresco a +5°C a +25°C.

EMBALAGEM E COR

2 x lata 5L/caixa - 120 unidades/paleta
Preto

UTILIZAÇÃO

Preparação

- Todas as superfícies devem estar secas, limpas, livres de pó e gorduras.
- Mexa bem o produto.
- Remova o crescimento de algas verdes com uma escova dura.

Aplicação

- Aplique numa camada fina.
- Deixe secar completamente antes de continuar o trabalho.
- Aplicar com um pincel ou rolo.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

Consumo

Betume: 5 m²/l, Concreto: 3-4 m²/l, Metal e cimento de fibra: 10 m²/l

Limpeza

- Ferramentas limpas com espírito branco.

SEGURANÇA

Consulte as informações de segurança na embalagem e a ficha de dados de segurança para obter mais informações.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.