# **PARAROOF COLD GLUE**



#### CARACTERÍSTICAS

- · Cola betuminosa flexível a frio
- Reforçado com fibras
- Nivela pequenas irregularidades

## **APLICAÇÕES**

 Colar camada de selagem betuminosa sem risco de incêndio em várias superfícies, como coberturas betuminosas, concreto, isolamento, metal, etc.

DADOS TÉCNICOS	
Tipo de produto	Betume com reforço de fibra, aditivos e solventes
Densidade (g/ml)	1.15
Consistência	Pasta líquida
Viscosidade	31.000 - 46.000 mPa.s (Haake 25°C)
Tempo de cura	24 horas
Temperatura de trabalho	+5°C - +35°C
Conteúdo de matéria seca	±80%
Prazo de validade do produto fechado	36 meses
Condições de armazenamento	Armazenar na posição vertical em local seco e fresco a +5°C a +25°C.

## **EMBALAGEM E COR**

lata 5kg - 120 unidades/palete Preto

# **UTILIZAÇÃO**

#### Preparação

- Todas as superfícies devem estar secas, limpas, livres de pó e gorduras.
- Mexa bem o produto.

#### **Primários**

 Sobre uma superfície muito absorvente ou muito poeirenta (betão, cimento, etc.) aplicar primeiro uma demão de Pararoof Quick Primer (tempo de secagem 30 min).

#### **Aplicação**

Aplicar em uma camada.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.



Última Atualização: 17-12-2025

- Desenrole as telas para cobertura e pressione-as no adesivo, com sobreposições de 8 cm sem adesivo. Para acabamento detalhado, bordas elevadas e sobreposições, cole com Pararoof Super e selle com Pararoof Super ou Pararoof Bitumen.
- Aplicar com um rodo de piso ou pincel.
- Aplicar peso às bordas dos rolos de telhado colados durante a secagem e até um mês após a aplicação para obter resultados máximos.

#### Consumo

1 - 1,5 kg/m² dependendo da porosidade do substrato.

## Limpeza

Ferramentas limpas com espírito branco.

## **SEGURANÇA**

Consulte as informações de segurança na embalagem e a ficha de dados de segurança para obter mais informações.

# **PONTOS DE ATENÇÃO**

• O uso de Pararoof Cold Glue é limitado a uma inclinação de <15% do telhado plano.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

