FICHA TÉCNICA

PARAROOF BITUMEN

CARACTERÍSTICAS

- Excelente aderência a maioria dos materiais usados na construção
- Grande resistência a exposição aos raios UV
- Excelente flexibilidade
- Grande resistência ao envelhecimento e a influências meteorológicas
- Bastante resistente à humidade
- Reforçado com fibras
- Pode ser utilizado imediatamente após a sua abertura
- Tixotrópico pelo que não escorre, não flui e não derrama e não faz roscas
- Não contém asbestos

APLICAÇÕES

- Reparação de calhas e condutas de drenagem.
- Acabamento à prova d'água de detalhes complexos do telhado, como cúpulas, platibandas, claraboias, chaminés, tubos de ventilação, calhas, etc.
- Selagem de superfícies betuminosas, coberturas, rolos de telhado, telhas, placas de isolamento, etc.
- Vedação impermeável de juntas, costuras e fechamentos de borda de telhado.

DADOS TÉCNICOS	
Tipo de produto	Betume, borracha, resina, polímeros, fibras
Densidade (g/ml)	1.33
Consistência	Pasta
Temperatura de trabalho	+5°C - +30°C
Sistema de cura	Secagem física
Consistência: ISO 7390	Nada
Prazo de validade do produto fechado	36 meses
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco e fresco a +5°C a +25°C. Manter longe da luz solar direta.

EMBALAGEM E COR

12 x cartucho 300ML/caixa - 1200 unidades/palete
Preto

UTILIZAÇÃO

Preparação

- Todas as superfícies devem estar secas, limpas, livres de pó e gorduras.
- Recomenda-se realizar testes em todas as superfícies.
- O usuário deve certificar-se de que o produto utilizado é adequado para a aplicação. Se necessário, contacte o nosso serviço técnico.
- Testar a compatibilidade do produto com poliestireno e outras placas de isolamento.

Primários

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Última Atualização: 02-05-2024

- Sobre uma superfície muito absorvente ou muito poeirenta (betão, cimento, etc.) aplicar primeiro uma demão de Pararoof Quick Primer (tempo de secagem 30 min).

Aplicação

- Não efetuar aplicações térmicas, mecânicas ou químicas antes do processo de cura terminar.
- Aplicar com uma pistola de calafetar manual ou espátula.

Limpeza

- Ferramentas limpas com espírito branco
- Depois de curar, remova mecanicamente.

SEGURANÇA

Consulte as informações de segurança na embalagem e a ficha de dados de segurança para obter mais informações.

PONTOS DE ATENÇÃO

- Não é adequado para uso em pedra natural.
- Não é adequado para uso em EPDM.
- Não é adequado para uso em plásticos.
- O contato com óleos minerais amacia o produto.
- Não adequado para uso em placas de isolamento que não são resistentes a solventes.
- Não adequado para uso em materiais plásticos com plastificantes.
- Testar a compatibilidade do produto com poliestireno e outras placas de isolamento.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Última Atualização: 02-05-2024