



CARACTERÍSTICAS

- Adesivo monocomponente para parquet
- Pronto para usar
- Excelente comportamento (as linhas adesivas mantêm-se estáveis)
- Muito fácil de aplicar
- Potente e permanentemente elástico: o adesivo absorve o movimento do parquet
- Elevado conforto acústico
- Sem solvente, água, isocianato e ftalato
- Parquet sólido: adequado para dimensões até 150 mm de largura e 14 mm de espessura e fator de esbeltez máximo até 10,7 (testado em carvalho sólido de acordo com NF B54 008 - relatório FCBA).
- Adequado para todo o parquet composto que cumpra a norma EN 13489
- Baixo odor

APLICAÇÕES

- Adequado para parquet maciço, parquet multicamadas, parquet mosaico, parquet industrial, lamparquet, placas de aglomerado e OSB.
- Adequado para os tipos de madeira mais comuns e particularmente adequado para madeiras problemáticas como faia, bordo e bambu.
- Para superfícies absorventes e não absorventes.
- Adequado para parquet de carvalho maciço até 150x14 mm.
- Adequado para utilização em pavimentos aquecidos e resfriamento do piso (sistema reversível) (dependendo da aprovação do fabricante do piso), se aplicado completamente com uma colher de dentada.

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto	Polímero híbrido
Densidade (g/ml)	1.63
Número de componentes	1
Resistência à temperatura	-40°C - +70°C
Sistema de cura	Reticulação à humidade atmosférica
Lixável após	24 - 48 h
Percorrível após	24 h
Tempo aberto a 23°C e 50% H.R.	30 minutos
Temperatura do produto ao aplicação	Mínimo +15°C
Dureza Shore A: ISO 868	45
Módulo de ruptura: ISO 37 (N/mm²)	1.3
Conteúdo de matéria seca	±100%
Prazo de validade do produto fechado	12 meses
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco e fresco a +5°C a +25°C. Manter longe da luz solar direta.

EMBALAGEM E COR

caixa 3x 7,5kg - 36 unidades/paleta

Bege

balde 15kg - 33 unidades/paleta

Bege

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

UTILIZAÇÃO

Preparação

- Usar em espaços bem ventilados. É importante garantir uma boa ventilação durante o processo de aplicação e cura do produto.
- O usuário deve certificar-se de que o produto utilizado é adequado para a aplicação. Se necessário, contacte o nosso serviço técnico.
- Remova mecanicamente as irregularidades, como resíduos de adesivos antigos.
- As superfícies lisas devem ser rectificadas de forma a aumentar a superfície de contacto e garantir a remoção de leitadas.
- Pavimentos irregulares devem ser equipados com uma camada de nivelamento como DL Egaline ou DL Maxi Egaline.
- Os credos cimentados com humidade residual elevada podem ser tratados com Primer PU Turbo (humidade residual máx. 4% ou Hydroblocker 2K (humidade residual máx. 5%).
- Os pavimentos cerâmicos, granito, mármore ou pavimentos semelhantes existentes devem ser devidamente desengordurados e, em seguida, riscados mecanicamente. Em caso de humidade crescente, devem ser tratados com Hydroblocker 3K
- Em qualquer caso, não aplique uma barreira de umidade em argamassas com aquecimento radiante e um teor de umidade residual superior ao permitido de acordo com as normas vigentes.
- Se a mesa estiver em condições extremamente ruins, ela deve ser removida e substituída.
- Meça o teor de umidade do substrato com um medidor de carboneto no núcleo da argamassa e compare-o com o valor máximo prescrito pelo fabricante do piso.
- O piso de madeira deve se aclimatar na embalagem original por alguns dias na sala onde será colocado.
- Verifique o teor de humidade da madeira antes da sua colocação e compare com o valor prescrito pelo fabricante. Desaconselha-se a colocação abaixo de 7% ou acima de 11% do teor de humidade da madeira.
- A superfície deve estar permanentemente seca, limpa e isenta de pó, pintura, partes soltas... e deve manter a sua pressão e forma. Verifique se a superfície está em conformidade com as normas e regulamentos técnicos aplicáveis.
- Antes de instalar sobre aquecimento e arrefecimento por piso radiante, deve ser desligado por pelo menos 48 horas após seguir o protocolo de aquecimento e arrefecimento, para permitir que a argamassa seque adequadamente e minimizar o risco de fissuração.
- Quaisquer fissuras ou fendas devem ser reparadas com argamassa sintética que possa ser obtida misturando Hydroblocker 2K com areia de quartzo (proporção 1/6).
- As superfícies que não sejam suficientemente resistentes ou compactas devem ser reforçadas com Primer WB, Primer PU Turbo ou Hydroblocker 2K.

Primários

- Preparar previamente suportes altamente absorventes com Primer WB ou Primer PU Turbo.

Aplicação

- O produto pode ser aplicado directamente sobre a base preparada e distribuído uniformemente com pente para cola.
- Preste atenção no tempo de abertura da cola. Portanto, não aplique muita cola de uma só vez.
- Deslize o material sobre a cola ainda húmida (perpendicular às cordas de adesivo), ajustando com um martelo de borracha. O material ainda pode ser corrigido antes de ser pressionado firmemente.
- É necessário garantir uma distância mínima de 10-15 mm entre o pavimento de madeira e a parede.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

- Colocar se necessário pesos sobre o pavimento de madeira para garantir uma colagem perfeita. O parquet sem sistema de encaixe deve ser comprimido com um cilindro.

Consumo

Os valores abaixo aplicam-se à colagem de toda a superfície:

- Sistemas/tábuas de parquet pré-fabricadas, lamparquet, parquet mosaico: 700 - 900 g/m² com talocha dentada B3
- Parquet maciço, ripado/painéis pré-fabricados, parquet industrial, pavimento em madeira (residencial), aglomerado e OSB: 900 - 1200 g/m² com talocha dentada B11.
- Ao colar tábuas longas e largas e em superfícies irregulares, pode ser necessário utilizar dentes mais grossos para evitar manchas ocas na camada adesiva.

Limpeza

- Qualquer excesso de cola libertado pelos bordos pode ser removido com uma espátula. Remover restos de cola não endurecidos com Parasílico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner ou Cleaning Wipes
- Ferramentas, superfícies e resíduos não protegidos podem ser removidos com Parasílico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner ou Cleaning Wipes. O restante de silicone pode ser removido com removedor de silicone após a cura
- Depois de curar, a remoção só é possível mecanicamente.

SEGURANÇA

Consulte as informações de segurança na embalagem e a ficha de dados de segurança para obter mais informações.

PONTOS DE ATENÇÃO

- Não é adequado para submersão permanente.
- Não é adequado para uso em superfícies butiminos.
- Não é adequado para uso em PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Evite o contato com materiais que contenham plastificantes como betume, neoprene, EPDM, butil... pois podem causar perda de aderência ou descoloração.
- Não pode ser usado para aplicações em exteriores.
- Como há um grande número de diferentes tipos de pavimentos de madeira (parquet), (pré-tratados ou não), tem que ter a certeza de que o produto é o adequado para a aplicação pretendida com o material específico.

APROVAÇÃO TÉCNICA E RÓTULOS DE QUALIDADE

- GEV Emission Code EC1plus label: emissões de COV muito baixas
- Classe francesa de emissão de COV A+
- FCBA - Aprovada para parquet de acordo com a norma NF B 54008



Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.