

**CARACTERÍSTICAS**

- Altamente resistente ao envelhecimento
- Autocolante de uma face
- Compatível com silicone, tiokol ou outros compostos para juntas
- Resistente à água salgada, produtos químicos, sabão e detergentes
- Células fechadas
- Sem plastificante

**APLICAÇÕES**

- Adequado para caixilhos de alumínio, PVC e madeira

**DADOS TÉCNICOS**

Resistência final completa (horas)	0.033
Resistência à pressão: DIN 53577	30%: 0,05 N/mm <sup>2</sup> 50%: 0,12 N/mm <sup>2</sup> 70%: 0,25 N/mm <sup>2</sup>
Permeabilidade ao vapor de água com 2 mm de espessura: DIN 53122 (por 24 horas)	1.8 g/m <sup>2</sup>
Absorção de água	Na 7 dagen: 0,7%, na 28 dagen: 0,8% (DIN 53428)
Resistência à temperatura	-80°C - +100°C
Prazo de validade do produto fechado	12 meses

**EMBALAGEM E COR**

Cinzento
9 x 2 mm : 26 x rolo 5X 20M/caixa - 650 unidades/palete
9 x 3 mm : 20 x rolo 5X 20M/caixa - 500 unidades/palete
9 x 4 mm : 16 x rolo 5X 20M/caixa - 400 unidades/palete
9 x 5 mm : 22 x rolo 5X 10M/caixa - 550 unidades/palete
15 x 2 mm : 12 x rolo 5X 20M/caixa - 600 unidades/palete
15 x 3 mm : 12 x rolo 5X 20M/caixa - 300 unidades/palete
20 x 3 mm : 8 x rolo 5X 30M/caixa - 400 unidades/palete
30 x 5 mm : 32 x rolo 10M/caixa - 800 unidades/palete
40 x 3 mm : 4 x rolo 5X 30M/caixa - 120 unidades/palete

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.