

CARACTERÍSTICAS

- Revestimento impermeável
- Altamente vedante
- Pronto para usar
- Muito fácil de aplicar
- Excelente aderência a maioria dos materiais usados na construção
- Grande resistência a exposição aos raios UV
- Adequado para condições climáticas secas e úmidas
- Pode ser aplicado em superfícies secas e ligeiramente húmidas
- Excelente flexibilidade
- Duradouro, sem fendas como o betume
- Autonivelante
- Imediatamente à prova d'água
- Baixo odor
- Sem solvente, isocianato e ftalato
- Engessado e tilhável
- Forma uma barreira de vapor e uma camada repelente à água
- Cura rápida

**APLICAÇÕES**

- Indicado para selagem de fendas e fissuras. Sempre reforce cantos, costuras e rachaduras com o Geotextile
- Adequado para imersão permanente em água após a cura.
- Proteção contra o apodrecimento da madeira e a corrosão dos metais.
- Membrana anti-deslizante.
- Camada à prova de água para telhas de cimento, rampas de madeira e tijoleira para terraços.
- Impermeabilização de paredes e pavimentos.
- Impermeabilização de chuveiros.
- Reparação de calhas e condutas de drenagem.
- Proteger o metal da ferrugem.
- Proteger o estruturas de madeira no subsolo.
- Selagem de floreiras e tigelas de água.
- Uso interior e exterior.
- Impermeabilização e vedação interna e externa de fundações de betão, paredes de caves, alvenaria, etc.
- Ideal para uso em superfícies grandes e contínuas.

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto	Polímero MS
Densidade (g/ml)	1.38
Consistência	Pasta líquida
Temperatura de trabalho	+5°C - +35°C
Resistência à temperatura	-40°C - +90°C
Velocidade de cura a 23°C e 50% H.R. (mm, depois de 24h)	1.5
Conteúdo de betume	0%
Conteúdo de silicone	0%

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

Tempo de formação da pela a 23°C e 50% H.R. (mín.)	60
Temperatura do produto ao aplicação	+15°C - +25°C
Dureza Shore A: ISO 868	34
Módulo de ruptura: ISO 8339 (N/mm ²)	0.7
Resistência à tração: ISO 37 (N/mm ²)	1.7
Alongamento à ruptura %: ISO 8339	180
Alongamento à ruptura %: ISO 37	235
Prazo de validade do produto fechado	12 meses
Condições de armazenamento	Armazenar na posição vertical em local seco e fresco a +5°C a +25°C.

EMBALAGEM E COR

balde 6kg - 60 unidades/paleta
Cinzento

UTILIZAÇÃO

Preparação

- O substrato deve ser sólido e não conter materiais soltos, partes pontiagudas, poeira e cascalho. Substratos como aço, vidro, alumínio, zinco e poliéster devem ser previamente desengordurados.
- Remover o excesso de água. É possível obter uma aderência perfeita em superfícies secas, no entanto a superfície não tem de estar completamente seca.
- Mexa bem o produto.

Aplicação

- Aplicar com um pincel ou rolo.
- Aplicar em uma ou mais camadas. Aplique a segunda camada somente após a completa secagem da primeira camada.
- Aplicações para espessura de camada de 1 mm: revestimento antiderrapante, camada anticorrosão, proteção contra apodrecimento da madeira. Camada de 2 mm: Impermeabilização, proteção de telhado, reparo de rachaduras.
- Em caso de rasgo, junção ou borda elevada, aplique o Geotêxtil na primeira camada molhada. Aplique uma segunda camada de produto sobre a primeira camada molhada até que o Geotêxtil esteja completamente coberto e pressione

Consumo

1,5 kg/mm² por camada de 1 mm

Limpeza

- Ferramentas, superfícies e resíduos não protegidos podem ser removidos com Parasílico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner ou Cleaning Wipes. O restante de silicone pode ser removido com removedor de silicone após a cura
- Depois de curar, a remoção só é possível mecanicamente.

Pintar

- Depois de curar, pode ser pintado com a maioria de tintas à base de água ou de solvente. O tempo de cura depende das dimensões da junta.
- Após mais de 48 horas, a superfície deve ser limpa antes de ser repintada.
- Dada a grande variedade e tipos de tinta disponível, recomenda-se testar previamente a compatibilidade entre o selante/adesivo e a tinta.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

- As tintas alquídicas têm um tempo de secagem prolongado.

SEGURANÇA

Consulte as informações de segurança na embalagem e a ficha de dados de segurança para obter mais informações.

PONTOS DE ATENÇÃO

- Não é adequado para uso em superfícies butimínous.
- Não é adequado para uso em PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Não é adequado para uso em poliacrilato e policarbonato
- Não é adequado para uso em pedra natural.
- Não é adequado para juntas de dilatação.
- Não é adequado para aquários ou tanques (peixes) e reservatórios de água potável.

APROVAÇÃO TÉCNICA E RÓTULOS DE QUALIDADE

- Classe francesa de emissão de COV A+



Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.